

## LOBADUR® WS EasyFinish

### Toote kirjeldus

1-komponentne vesialuseline polüuretaan-akrüülide baasiline lakk suurepärase vastupidavusega.

#### Kasutusala

Parkett-, kork- ja laudpõrandate lakkimiseks, alates tavakasutusest kuni eriti kõrge koormuseni. Vastav Ö-Normile C2354 kõrgeim kasutusaste C. Vastav kõigile nõuetele RAL UZ 38. Vastav sportpõrandate nõuetele DIN 18032. LOBADUR WS EasyFinish poolläikiv koos hooldusvahendiga LOBCARE SportCare.

#### Olulised omadused

- Lai kasutuala
- Pika aja jooksul läbiproovitud
- Lihtne peale kanda
- Hea hinna-kvaliteedi suhe
- Saadaval poolmatt, läikiv ja matt

### Tehniline info

<b>Artikkel nr</b>	11517	<b>Kulu</b>	Rulliga 8-10 m <sup>2</sup> /l (iga kiht 100-120ml/m <sup>2</sup> )										
<b>Läikeaste</b>	Matt (ca 20), poolläikiv (ca 40), läikiv (ca 120) Läikeaste on mõõdetud 60° nurga all, see sõltub lakikihi paksusest, ruumi temperatuurist ja õhuniiskusest laki kuivamise ajal. Näitajad võivad olla erinevad.	<b>Tööriistad</b>	LOBATOOL rull DeLuxe 120, LOBATOOL rull Microfaser 100-120										
<b>Kuivaine sisaldus</b>	32 +/- 1%	<b>Kuivamisaeg</b>	<table border="0"> <tr> <td>Esimene võimalus üle lakkimiseks</td> <td>4-6 tunni pärast</td> </tr> <tr> <td>Võib ettevaatlikult kõndida</td> <td>4-6 tunni pärast</td> </tr> <tr> <td>Esimene võimalik vahelihv</td> <td>8-10 tunni pärast</td> </tr> <tr> <td>Kerge koormus</td> <td>24 tunni pärast</td> </tr> <tr> <td>Lõplik kõvenemine</td> <td>5 päeva</td> </tr> </table>	Esimene võimalus üle lakkimiseks	4-6 tunni pärast	Võib ettevaatlikult kõndida	4-6 tunni pärast	Esimene võimalik vahelihv	8-10 tunni pärast	Kerge koormus	24 tunni pärast	Lõplik kõvenemine	5 päeva
Esimene võimalus üle lakkimiseks	4-6 tunni pärast												
Võib ettevaatlikult kõndida	4-6 tunni pärast												
Esimene võimalik vahelihv	8-10 tunni pärast												
Kerge koormus	24 tunni pärast												
Lõplik kõvenemine	5 päeva												
<b>Viskoossus</b>	23+/- 1s	<b>Vahelihvimine</b>	Vahelihvimisel kasutada LOBATOOLI Perforeeritud vilti P120 või peenemat; alternatiivina 120 või peenemat võrku. Läkiva EasyFinishi puhul kasutada LOBATOOL Perforeeritud vilti P180. Jämedateralisemad abrasiivid võivad jätta jälgi, mis jäävad laki alt paistma. Kui teine kiht peale kanda 24 tunni jooksul, siis vahelihv pole vajalik. Üle 24 tunnise have puhul on vahelihv vajalik. Vahelihv enne viimast kihti ühtlustab pinda.										
<b>Pakendi suurus</b>	Matt 5l, poolläikiv 10l, 5l, 1l, läikiv 5l	<b>Giscode</b>	W3+										
<b>Pakkimine</b>	Alus: 60x10l Kast: 1x10l Alus: 128x5l Kast: 4x5l Alus: 480x1l Kast: 12x1l												
<b>Ladustamine ja transport</b>	Kindlalt suletud nõus, +5° C kuni +25° C. Säilimisaeg 12 kuud. ADR määratluse järgi ei ole ohtlik aine												

### Lahusti

Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks. Kuivamise aeglustamiseks lisada max 5% LOBADUR Argo.

VOC/ LOÜ  
2004/42/CE

EU LOÜ normatiiv sellele tootele 140g/l (2007/2010)

WS EasyFinish matt sisaldab max 80 g/l LOÜ, WS EasyFinish poolmatt max 80g/l LOÜ, WS EasyFinish läikiv max 90 g/l LOÜ

## LOBADUR® WS EasyFinish

### Kasutusjuhend

- Korralikult loksutada
  - Mitte valada otse põrandale, vaid kasutada LOBTOOL plastämbrit
  - Jälgida ohutusnõudeid
  - Jälgida ruumi sisekliimat
  - Tagada korralik ventilatsioon
- Vt lisaks üldised soovitused Lobadur lakkidega lakkimiseks

### Laki pealekandmine parkett ja puitpõrandatele:

- Põrand ettevalmistada ja kruntida
- Krundil lasta kuivada vastavalt tehnilises infos ettenähtud ajale
- Kanda Easyfinish rulliga peale
- Lasta kuivada 8-10 tundi
- Vahelihv
- Kanda Easyfinish rulliga peale

### Sobivad krundid

- WS EasyPrime
- Primaseal (lahustibaasiline)
- 

### Laki pealekandmine korkpõrandale

- Lakkimist alustada, kui liim on täielikult kuivanud (järgida korgi tootja infot!)
- Lakk kanda rulliga peale, mitte rohkem kui 2 kihti ühe päeva jooksul
- Mitte kasutada korgil läikiva läikeastmega lakki

### Viimistlemata korgi lakkimine:

- Kanda rulliga 3 kihti Easyfinish lakki korkpõrandale
- Peale esimese kihi kandmist lasta kuivada üleöö (vähendab riski korgi graanulite paisumiseks)
- Vahelihv enne viimase kihi pealekandmist

Ei ole soovitatav kasutada vanal lakitud korgil või viimistletud korgil. Sellistel juhtudel sobib LOBADUR WS 2K Duo.

**Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.**