

## LOBASOL® ActiveColor

### Toote kirjeldus

Vesialuseline topelttoimega peits, mis reageerides puidus oleva parkainega annab puidule uue tooni.

### Kasutusalad

Parkainete (tanniini)rikkad puiduliigid, näiteks tamm. Värvitooni erksus sõltub puidus olevast tanniini (parkhappe) sisaldusest. Säisipuit ei sisalda tanniini ning seega ei reageeri ActiveColoriga. Tulemuseks on ainulaadne tooniefekt, mis meenutab suitsutamme. Töödeldes seda pinda Lobasol HS ImpactOilColor põrandaoliga, võib saada palju erinevaid tooniefekte.

### Olulised omadused

- Vesialuseline
- Lõhnatu
- Töödeldes LOBASOL HS 2K ImpactOili ja ImpactOilColor toonõlidega võimalik saada palju erinevaid toone; libisemiskindlus klass R9 ja R10 vastavalt BRG 181 ja DIN 51130

### Tehniline info

<b>Artikel nr</b>	10611	<b>Kulu</b>	80-100ml/m <sup>2</sup> olenevalt puidu imamisvõimest. Täpse kulu määramiseks teha proov samal puidul
<b>Värvus</b>	Pruun, hall	<b>Tööriistad</b>	LOBATOOL rull Microfaser 100-120 hõõrudes, mitte rullidal!, või pihustadada piki laua suunda ning mopiga sisse hõõruda
<b>Pakendi suurus</b>	2,5l	<b>Ühtlustamiseks</b>	Lasta seista üleöö, poleerida üheketalise masinaga LOBATOOL Spezial rohelise vildiga.
<b>Pakkimine</b>	Alus: 144x2,5l Kast: 6x2,5l	<b>Kuivamisaeg</b>	Üleöö Öli kanda peale 24 tunni jooksul
<b>Säilivus ja transport</b>	12 kuud ADR määratluse järgi ohtlikke aineid ei ole	<b>Lahusti</b>	Vähem intensiivse tooni saamiseks võib lahustada veega
<b>Säilivus ja transport</b>	12 kuud ADR määratluse järgi ohtlikud ained ei ole		

### Sisaldus:

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

### Kasutusjuhend

- Hoolikalt loksutada
- Jälgida ohutusnõudeid
- Jälgida nõudeid ruumi sisekliimale
- Ventileerida tööpiirkonda

### Ettevalmistus

- Põrand lihvida vastavalt tehnilistele normidele
- Lihvimistolm eemaldada tolmuimejaga.
- Lihvitud pind peab olema kuiv, vaba öli-, vaha-, silikooni- või liimijääkidest
- Kasutades Lobasol ImpactOil Color öli, pöörata erilist tähelepanu lihvimisele vt sPuitpõrandate lihvimise juhend%

## LOBASOL® ActiveColor

**NB Vältige ActiveColor tilkumist või voolamist põrandale! Tilgad ja nired võivad sisseimbudes jäätä pinna hilisemast töötlusest hoolimata nähtavaid plekke.**

### Pealekandmine lapiga hõõrudes

- Kanda Active Color piki puidukiudu Microfaser 100-120 rulliga hõõrudes (NB Mitte rullides) ühtlaselt pinnale
- Lasta kuivada üleöö
- Pind poleerida üheketalise masinaga LOBATOOL Spezial rohelise vildiga, tekkinud tolmi eemaldada
- Õlitada pind 24 tunni jooksul kas Lobasol HS 2K ImpactOil® iga või ImpactOil Color® iga, järgides vastavat tehnilist infot.

### Pealekandmine pihustades

Suurtel pindadel on pihustiga pealekandmine aega säastvam ja mugavam.

Pihustades peavad töid teostama kaks inimest. Koheselt peale pihustamist tuleb ActiveColor kogu pinnal ühtlustada. ActiveColor jäääb ühtlase õhukese kihina, kui kanda peale lameda otsikuga 90° nurga all pumppihustiga pihustades.

- Enne töoga alustamist katta läheduses olevad pinnad (seinad, uksed, liistud vm) teibi või kaitsekilega
- Kanda ActiveColor ühtlase kihina Microfaser 100 . 120 rulliga hõõrudes seinäärest esimesele lauale
- Suuna pihusti otsik kindla nurga all ja kindlal kaugusel pinnale ja kanda umbes 80-100ml/m<sup>2</sup> ActiveColor järest ühtlase ja õhukese kihina peale. Pind ühtlustada peale iga lõigu pealekandmist koheselt Lobatool Wischwiesel mopiga hõõrudes.
- Lasta kuivada üleöö.
- SiTösnud karva% tasandamiseks poleerida üheketalise masinaga LOBATOOL Spezial rohelise vildiga, tekkinud tolmi eemaldada
- Õlitada pind 24 tunni jooksul kas Lobasol® HS 2K ImpactOil® iga või ImpactOil Color® iga, järgides vastavat tehnilist infot

### Tähelepanu

Puidu loomulik toon, poorsus ja struktuur, samuti lihvimisel kasutatud viimane lihvmaterjali karedusaste, on olulised lõpliku värvitooni saamisel. Soovitame kindlasti eelnevalt teha tooni testid toonitaval puidul, kasutades näidise tegemisel samu vahendeid, millega tehakse hiljem terve töö.

Siintoodu on osa LOBASOL® toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.