

LOBASOL® HS Akzent 100 Oil

Toote kirjeldus

Lahustivaba taimsetel õlidel baseeruv põrandõli. Toob nähtavale puidu loomuliku ilu.

Kasutusala

Sobib parkett- ja puitpõrandate õlitamiseks.

Olulised omadused

- 100 % kuivainesisaldusega – lahustivaba
- Toob esile puidu naturaalse ilu

Tehniline info

Artikkel nr	10601	Kulu	30-60 g/m ² sõltuvalt puidu absorbeerimisvõimest
Pakendi suurus	Läbipaistev: 3l, 0,75l	Tööriistad	LOBATOOL rull Microfaser 60-80 LOBATOOL roostevaba pahtliilabidas
Pakkimine	Alus: 180x3l Kast: 6x3l Alus: 432x0,75l Kast: 6x0,75l	Ühtlustamiseks	LOBATOOL beež poleervilt
Giscode	Ö 10	Kuivamisaeg	Kõndimine 12 tunni pärast Kerge koormus 24 tunni pärast Lõplikult valmis 10 päeva pärast
		Ladustamine ja transport	Ei ole külmatundlik; kasutuskõlblik 36 kuud; ADR määratluse järgi mitteohtlik
		Lahusti	Mitte lahustada, toode on valmis

Kasutatud õliseid lappe ja teisi töövahendeid hoida suletud nõus. Õlivahaga kokkupuutunud lapid, poleervildid jm tuleks hoida vetteasetatuna eraldi asuvas ruumis või muuta tuleohutuks mõnel muul viisil.

NB! Isesüttimise oht!

Sisaldus:

rafineeritud taimsed õlid (päevalille õli, linaõli), taimsed vahad (karnauba), ränihape, kuivamisained (pliiabad), antioksideerijad (fenooli ja oksiiimi vabad).

Kasutusjuhend

Tavalise koormusega põrandale:

Parketi pind peab olema kuiv, hästi lihvitud, puhastatud õlist, vahast, lihvimistolmust LOBASOL® HS Akzent 100 Õli kantakse teraslabidaga põrandale. Veidi aja pärast kanda teraslabidaga peale teine kiht õli. Alternatiivina võib kanda õli peale ühe kihina, kasutades Lobatool rulli "Microfaser 60-80". Põrandapinna ühtlustamiseks põrandat iga õlikihi kandmise järel poleerida helebeeži/ punase vildiga.

Suure koormusega põrandale:

Parketi pind peab olema kuiv, hästi lihvitud, puhastatud õlist, vahast, lihvimistolmust. LOBASOL® HS Akzent 100 Õli kantakse teraslabidaga põrandale ja lastakse seista üleöö. Seejärel kantakse teraslabidaga peale teine kiht õli. Kui soovitakse saada sametisemat pinda, võib teise kihi õli asemel kasutada LOBASOL® HS Akzent Wax'i. Põrandapinna ühtlustamiseks põrandat iga õli/vahakihi kandmise järel poleerida helebeeži vildiga.

Ettevaatust!

Poleerimisel eemaldage kindlasti liigne õli põrandalt. Mõnede eksootiliste puitude korral võib kuivamisaeg olla pikem.

- Kanda peale Markant Transparent/ värvitu ühtlase õhukesekihina (ca 90 g/m²), kasutades Microfaser 60/80 rulli
- Lasta kuivada üleöö, mitte kauem kui 24 tundi
- Kanda peale Markant Transparent/ värvitu ühtlase õhukesekihina (ca 60 g/m²), kasutades Microfaser 60/80 rulli
- Lõplik kõvenemine kuni korkpõrand muutub nakkevabaks võib võtta aega kuni 3 päeva, olenevalt ruumi kliima tingimustest

Siintoodu on osa LOBASOL toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.