

LOBADUR® WS 2K DuoFill A.T.

Toote kirjeldus

Vesialuseline väga hea täitevõimega ja suurepärase nakkeomadustega 2-komponentne lihvimistolmuga segatav pahtlipõhi.

Kasutusala

Pragude ja väiksemate vigastatud kohtade pahteldamiseks parkett- ja puitpõrandatel. LOBADUR® 2K DuoFill A.T. segatuna puidutolmuga on väga hea täitevõimega ning suurepärase nakkeomadustega pahtel. Naelte ja kruvidega kinnitatud põrandat tavaliselt ei pahteldata, kuna kuivanud pahtel võib aja jooksul pragudest välja pudeneda.

Tehniline info

Artikkel nr	11335	Kulu	Äsja paigaldatud parkettpõrandal väikeste pragudega parketile umbes 25ml/m ² (40 m ² /l).
Läikeaste	Puudub	Tööriistad	LOBATOOL roostevabast terasest pahtlilabidas.
Kuivaine sisaldus:	16 +/- 1%	Kuivamisaeg	Olenevalt pragude suurusest võimalik lihvida 1-2 tunni pärast. Suuremate pragude korral kuivamisaeg pikeneb. Peenlihv mitte hiljem kui 24 h pärast.
Pakendi suurus	1kg, 2,5kg	Lõppviimistlemine	LOBADUR® WS vesialuseliste lakkidega min 2 tunni pärast: LOBASOL® õlidega peale lõplikku kuivamist (kuni 12h). +5 °C kuni +25 °C juures ladustada 12 kuud, pole ohtlik ega vaja ADR.
Pakkimine	Kast: 4x2,5kg Kast: 6x1kg	Ladustamine ja transport	
		Lahusti	Toode on valmis kasutamiseks ega vaja lahustamist.

Viskoossus DIN4 : Pole määratud

Kasutusjuhend

Loksutada korralikult nii pahtlipõhja kui ka kõvendit

Seejärel lisada kõvendi pahtlipõhjale vahekorras 89:11 (tehasepoolsed kogused), korralikult loksutada või segada kuni kõvendi on pahtlipõhjaga täielikult segunenud

Kasutusaeg on 2 tundi peale kokkusegamist: peale seda pole kokkusegatud materjal enam kasutuskõlblik. Puidutolm muutub valgeks

LOBADUR® WS 2K DuoFill A.T. segada peene lihvimistolmuga ühtlaseks massiks

Mida peenem on lihvimistolm, seda kergemini on pahtlisegu pragudesse kantav ja paremini liimuv

Enne viimast lihvimist pahteldada kogu põrand. Suuremate pragude puhul korrata pahteldamist peale kuivamist vastavalt vajadusele

Peale pahteldamist kõik jäägid hoolikalt eemaldada

Viimasel lihvimisel lihvida põhjalikult kogu pahteldatud pind

Soovitame:

Põrand lihvida jämeda ja keskmise liivapaberiga (paberi karedus 36, 60, 80)

Kasutada pahtlilabidat

Lasta kuivada

Viimane lihvimine (paberi karedus 100/120)

Viimistleda

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.