

## LOBADUR® Fugenkittlösung

### Toote kirjeldus

Lahustibaasiline puidupahtlipõhi lihvimistolmuga segamiseks.

#### Kasutusala

Puitpõrandate pragude ja väiksemate lõhede täitmiseks. Lihvimistolmu ja Fugenkittlösungit segades saab suurepärase, hästi liimuva pahtli.

### Tehniline info

<b>Artikkel nr</b>	11085	<b>Kulu</b>	Uuel parketil väikeste pragude korral ca 100 ml/m <sup>2</sup> (10 m <sup>2</sup> /l).
<b>Läikeaste</b>	n/a	<b>Tööriistad</b>	LOBATOOL roostevabast terasest pahtlilabidas.
<b>Kuivaine sisaldus:</b>	11 +/- 1%	<b>Alternatiivne toode</b>	LOBADUR® WS EasyFillPlus Giscode W2
<b>Pakendi suurus</b>	1l, 5l, 12l	<b>Kuivamisaeg</b>	Sõltuvalt pragude ja lõhede suurusest 30-60 minutit. LOBADUR® lakke või LOBASOL® õlisid võib kasutada peale täielikku kuivamist so ca 2 tundi.
<b>Pakkimine</b>	Kast: 1x12l Alus: 42x12l Alus: 120x5l Kast: 4x5l Alus: 480x1l Kast: 12x1l	<b>Võimalik lõppviimistlus Ladustamine ja transport</b>	LOBADUR® lakid, LOBASOL® õlid. Ladustamine: Kindlalt suletud nõus, jahedas, kuivas kohas. Ei ole külmatundlik. 12 kuud-VbF: Al tuleohtlik – Xi ärritav.
<b>Giscode</b>	G2	<b>Transport</b>	Transport: UN-Nr:1263 –ADR/RID-GGVS/E: Class 3 F1, pakendigrupp III
		<b>Lahusti</b>	Pahtlipõhi on valmis kasutamiseks ning lahustamine pole ette nähtud

Viskoossus DIN4 : Pole määratud

### Kasutusjuhend

Korralikult loksutada

LOBADUR® Fugenkittlösung segada peene kuiva lihvimistolmuga ühtlaseks pastataoliseks massiks

Täita tolmu ja LOBADUR® Fugenkittlösung'i massiga pahteldamist vajavad kohad, tööd hõlbustab pahtlilabida kasutamine.

Enne viimast lihvimist peab põrand olema tasane ning suuremad praod ja lõhed tuleb pärast kuivamist uuesti täita.

Liigne pahtel tuleb pahtlilabidaga eemaldada, nii et põrand jääks sile

Kõik pahtlijäägid tuleb täielikult lihvimisega eemaldada

#### Ettevalmistus

Lihvida jämeda ja keskmise liivapaberiga (karedus 36, 60)

#### Soovitame:

Kasutada pahtlilabidat

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.