

LOBASOL® HS 2K Impactoil/ ImpactOilColor

Toote kirjeldus

2-komponentne taimsetel õlidel baseeruv lahustivaba põrandaõli.

Kasutusala

Parkett- ja puitpõrandate õlitamiseks. Kõvendi lisamine soodustab õli kiiret kuivamist. HS 2K ImpactOil sobib ka väga suure koormusega parkett- ja puitpõrandatele.

Olulised omadused

- 100 % kuivainesisaldus – lahustivaba
- Siidise läikega
- Veekindel, sobib vannitubadesse, köökidesse ja teistesse niisketesse ruumidesse
- Lisab libisemiskindlust R9, vastavalt BGR 181 DIN 51130
- Lihtne ja ergonomiline kasutada - säästab põlvi
- Säästab aega- ajakulu 1 päev!
- Väga madal kulu

Tehniline info

Artikkel nr	10610	Kulu	30-60 g/m ² sõltuvalt puidu absorbeerimisvõimest
		Tööriistad	LOBATOOL rull Microfaser 60-80 LOBATOOL roostevaba pahtlilabidas
		Ühtlustamiseks	LOBATOOL beež poleervilt
Pakendi suurus	Värvitu: 2,5l, 0,75l	Kuivamisaeg	Kõndimine 12 tunni pärast
	Toonõlid: 0,75l	Kerge koormus	24 tunni pärast (toonõlil 48 tunni pärast)
Pakkimine	Alus: 120x2,5l Kast: 4x2,5l	Lõplikult valmis	5 päeva pärast (toonõlil 10 päeva pärast)
	Alus: 400x0,75l Kast: 4x0,75l	Ladustamine ja transport	Ei ole külmatundlik; kasutuskõlblik 36 kuud; ADR määratluse järgi mitteohtlik
Giscode	Ö 10	Lahusti	Mitte lahustada, toode on valmis

Kasutatud õliseid lappe ja teisi töövahendeid hoida suletud nõus. Õlivahaga kokkupuutunud lapid, poleervildid jm tuleks hoida vetteasetatuna eraldi asuvas ruumis või muuta tuleohutuks mõnel muul viisil.

NB! Isesüttimise oht!

Toote üksikasjalik kirjeldus:

rafineeritud taimsed õlid (päevalill, linaõli), ränihape, kuivamise aine (pliiivad) antioksidant (fenooli ja oksiimi vabad).

Kõvendi: Polüisotsüaniid

Toonid: bilinga, jatoba, kambala, mahagon, papyrus, suitsutamm, must, sucupira, värvitu, valge, wenge

Kasutusjuhend

Värvitu kasutusjuhend:

- Microfaser 60-80 rulliga kantakse ühtlane kiht peale
- Põrandal lastakse seista 1 tund
- Poleerida pind beeži vildiga

Toonõli kasutusjuhend:

- Kanda põrandale pahtlilabidaga ühtlane õhuke kiht HS 2K ImpactOilColor'it
- Lasta seista 20 minutit
- Seejärel kanda pahtlilabidaga peale teine õhuke kiht HS 2K ImpactOilColor'it
- Lasta seista 20 minutit
- Poleerida beeži vildiga

LOBASOL® HS 2K Impactoil/ ImpactOilColor

ImpactOilColor'i kasutusjuhend faasiga laudadega põrandatele:

- Pange HS 2K ImpactOilColor otse LOBA spetsiaalsele poleervildile (beež)
- Seejärel hõõruge poleervildil olev õli põrandasse 1-kettalise poleermasinaga
- Poleerida veelkord kuiva/ uue beeži vildiga
- Lasta kuivada üleöö
- Seejärel korrake eelnevat tegevust: Pange HS 2K ImpactOilColor otse LOBA spetsiaalsele poleervildile (beež)
- Seejärel hõõruge poleervildil olev õli põrandasse 1-kettalise poleermasinaga
- Poleerida veelkord kuiva/uue beeži vildiga

Informatsioon toote kasutamiseks

- Enne kasutamist lasta seista 18-25 °C juures
- Loksutage toodet korralikult
- Lisada kõvendi vahekorras 10:1
- Pärast kõvendi lisamist on HS 2K ImpactOil kasutuskõlblik 2 tundi
- HS 2K ImpactOilColor on kasutuskõlblik 1 tund
- Arvestage kliimatingimustega. (LOBASOL'i toodete üldises informatsioonis)
- Tagada tööajal korralik ventilatsioon

Ettevalmistus

- Pind lihvida
- Lihvimistolm eemaldada tolmuimejaga
- Pind peab olema kuiv, samuti tuleb eemaldada õli, vaha, silikooni ja teiste kõikvõimalike vanade kattekihtide jäägid

Tähelepanu

- Toote kasutamine pahtlilabidaga on võimalik ainult sellel juhul kui põrand on ühtlase pinnaga, puuduvad vahed, praod jne.
- Õli imbumine vahedesse põhjustab põranda ebaühtlast kuivamist ja pikendab kuivamist
- Puidu naturaalne toon, struktuur, poorsus ja viimistluslihvil mõjutavad lõpliku puidutooni
- Soovitame tooni esmalt testida samal puidul samade tingimuste juures (nt viimane lihv enne õli peale kandmist)

Ettevaatust

- Poleerimisel eemaldada põrandalt igasugune puru ja praht, mis võiks poleerimistulemust kahjustada
- Mõned eksootilised puidud võivad kauem kuivada

Siintoodu on osa LOBASOL toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.