

LOBADUR® WS Life

Toote kirjeldus

1-komponentne vesialuseline lakk parkett- ja puitpõrandatele.

Kasutusala

Parkett- ja puitpõrandate lakkimiseks normaalse koormuse korral.

Olulised omadused

- Hea vastupidavuse mehaanilisele kulumisele
- Vesialuseline, põhineb polüretaan-akrüül vaikutel
- Keskkonnasõbralik toode
- 1-komponentne lakk

Tehniline info

Artikkel nr	11524	Kulu	Rulliga 8-10 m ² /l (iga kiht); 100-120 ml/m ² .
Läikeaste	Poolläikiv (ca 33), Läikiv (ca 110)	Tööriistad	LOBATOOL rull DeLuxe 120, LOBATOOL rull Microfaser 100-120
Kuivaine sisaldus	30 +/- 1%	Kuivamisaeg	Vähemalt 4-6 tundi, kerge koormus pärast 24 tundi, lõplik kuivamine ca 5 päeva.
Pakendi suurus	Läikiv 10l, poolläikiv 10l, 5l	Vahelihvimine	Kui teine kiht peale kanda 24 tunni jooksul, siis vahelihv pole vajalik. Vahelihv enne viimast kihti ühtlustab pinda.
Pakkimine	Alus: 128x5l Kast: 4x5l Alus: 480x1l Kast: 12x1l Alus:60x10l Kast: 1x10l	Ladustamine ja transport	Kindlalt suletud nõus, +5° C kuni +25°C. Säilimisaeg 12 kuud. ADR määratluse järgi ei kuulu ohtlike ainete hulka.
Giscode	W2+	Lahusti	Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks. Kuivamise aeglustamiseks lisada max 5% LOBADUR Argo't.

2004/42/CE

Eu VOC normatiiv seda liiki toodetele 140 g/l (2007/2010). WS Life poolläikiv sisaldab max 30g/l LOU. WS Life käikiv sisaldab max 49g/l LOU.

Viskoossus DIN4: Poolläikiv 22+/- 1s, läikiv 26+/- 1s

Kasutusjuhend

- Korralikult loksutada
- Mitte valada otse põrandale, vaid kasutada LOBATOOL plastämbrit

Ettevalmistus

- Põrand lihvida, puhastada tolmust, katta kruntlakiga ja lasta kuivada
- LOBADUR® WS Life peale kanda rulliga
- Lasta kuivada
- Vahelihv
- Soovi korral kanda pahtlilabidaga üks kiht WS TopGel'i
- Viimane kiht lakki peale kanda rulliga

Sobivad krundid

LOBADUR PrimaSeal (lahustibaasiline),
LOBADUR WS EasyPrime

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.