

LOBADUR® ProColor

Toote kirjeldus

Lahustibaasiline toonlakk parkett- ja puitpõrandatele.

Kasutusala

Parkett- ja laudpõranda toonimiseks / peitsimiseks, mis kaetakse veebaasilise lakiga. Eelistatavalt toonida suurepoorilist puitu (tamm, saar). Väikesepoorilise puidu lihvimisel jäävad lihvimisjäljed rohkem nähtavaks. Värvained baseeruvad peamiselt troopiliste puitude looduslikul värvil. Soovitame toonnäidised teha toonitavale puidule ja hinnata tulemust peale lakkimist. Saadaolevad toonid on järgmised: bilinga, kambala, jatoba, papüürus, sucupira, suitsutamm, wenge, valge, must, mahagon, läbipaistev (kasutatakse toonide segamisel). Värvid on omavahel segatavad.

Tehniline info

Artikkel nr	11012	Kulu	Pahtlilabidaga: 25-30 ml/m ² (25-40m ² /l) Microfaser rull 60-80: 30-40 ml/m ² (20-25m ² /l) Valge ja papüürus toon: 50 ml/m ² (20 m ² /l)
Läikeaste	n/a	Tööriistad	LOBATOOL rull DeLuxe 120, LOBATOOL rull Microfaser 100-120
Kuivaine sisaldus	9 +/- 4% olenevalt toonist, 37+/- 3% valge ja papüürus	Pealekandmine	LOBATOOL roostevabast terasest LOBATOOL õilirull Microfaser 60-80
Pakendi suurus	0,75l	Poleerimine	Beež poleervilt.
Pakkimine	Kast: 12x0.75l	Kuivamisaeg	Vähemalt 12 tundi.
		Löppviimistlus	LOBADUR WS lakid
		Ladustamine ja transport	Kindlalt suletud nõus. Ei ole külmatundlik. Säilimisaeg 12 kuud. ADR on vajalik valge ja papüürus toonile N-keskkonnale ohtlik.
Giscode	G1	Lahusti	Toote on valmistamiseks ega vaja lahustamist.

Kasutusjuhend

Korralikult loksutada, lisada kõvendi vahekorras 10:1 ja segada loksutades

Kui vajate rohkem kui ühte nõud põranda toonimiseks, soovitame vajaliku koguse ProColor toonlakk ühte suuremasse nõusse kallata, et tervel põrandal oleks ühtlane toon.

Peale kanda roostevabast terasest pahtlilabidaga; alternatiivina võib kasutada õlitusharja, kuid pealekantav kiht peaks olema nii õhuke kui võimalik

Poleerimiseks kasutada ühekettalist lihvmasinat ja beeži vilti ja poleerida, kuni kogu põrand on ühtlane

Alternatiivina võib pinna ühtlustamiseks kasutada ebemevaba puuvillast lappi

Võib töötada lõikude kaupa

ProColor valge toonlaki kasutamisel lasta kuivada 12 tundi ja seejärel kanda rulliga peale kruntlakk Prima Seal

Teiste toonide puhul ei ole kruntlaki kasutamine vajalik

Ettevalmistus

Põrand lihvida, puhastada tolmust ja kanda ProColor osade kaupa peale. NB! Lihvimine peab olema vaetu!

Põranda ühtlustamiseks kasutage beeži vilti või nühkige ühtlaseks puuvillase lapiga

Kuivamine 12 tundi

Ainult ProColor valge toonlaki kasutamisel lasta kuivada 12 tundi ja seejärel kanda rulliga peale kruntlakk Prima Seal

LOBADUR vesialuseline lakk- kaks kihti kanda peale rulliga

Vahelihv ja viimane kiht lakki rulliga peale kanda

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.