

## LOBADUR® WS TopGel

### Toote kirjeldus

LOBADUR vesialuseline polüretaan-akrüülkruntlakk vaheviimistluseks

#### Kasutusala

Mikropragude <0,3 mm täitmiseks kahe lakikihi vahel.

### Tehniline info

<b>Artikkel nr</b>	11455	<b>Tööriistad</b>	LOBATOOL teraslabidas
<b>Giscode</b>	W3+/- alternatiivne TRGS 617	<b>Kulu</b>	Ca 50m <sup>2</sup> / kg
<b>Kuivaine sisaldus</b>	38 +/- 1%	<b>Kuivamine</b>	Ca 30 minutit. Kindlasti lasta täielikult kuivada!
<b>Pakendi suurus</b>	4kg, 1kg	<b>Ladustamine ja transport</b>	+5°C kuni +25°C, säilivusaeg 12 kuud.
<b>Pakkimine</b>	Kast: 4x4kg Alus: 84x4kg Kast: 12x1kg Alus: 480x1kg	<b>Lahusti</b>	Mitte lahustada ! Toode on valmist kasutamiseks.
<b>Sobivad viimistluslakkid</b>	Kõik LOBADUR vesialuselised lakkid, välja arvatud WS EasyFinish läikiv		
<b>Vahelihvimine</b>	LOBADUR WS TopGel ei vaja 24 tunni jooksul vahelihvimist. Pikema ajavahemiku korral on vahelihv vajalik.		

### Kasutusjuhend

- Pind ette valmistada ja katta LOBADUR kruntlakiga
- Lasta kuivada, teha vahelihv
- Kanda peale lakk, teha vahelihv
- LOBADUR WS TopGel kanda ühtlase kihina teraslabidaga peale
- Pärast kuivamist kanda rulliga peale teine kiht LOBADUR lakki

#### Ettevalmistus

- Segada hoolikalt
- Enne viimast lakikihti ja pärast vahelihvi kanda üks kiht teraslabidaga peale

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.