

## STAUF EXTREME TACK DISPERSIOON MONTAAŽILIIM

### Eriomadused:

- valmis kasutamiseks
- suurepärase nakkumine - nakkub koheselt
- tõmbetugevus > 20g/cm<sup>2</sup> (vastav patent WO 01/74961 A1)
- saadaval ka padrunina püstoliga paigaldamiseks



**Kasutamine:** erinevate ehitusmaterjalide liimimiseks, nt. klaaskiud-, puitkiud- ja mineraalkiudpaneelidele

### Aluspõrandad:

- betoonseinad
- puidust aluspõrandad sisetöödel
- müüritöödel
- tsementeeritud kips

### Liimimiseks sobiv materjal:

- põrandaliistud (puit, PVC)
- profiilliistud
- valuvormid
- puiduga kaetud paneelid
- klinker- ja ehitusklotsid
- klaas-, puit- ja mineraalkiust laud
- vahtplaat
- moltopreen plaadid

### Toote omadused:

- vananemiskindel
- leeliskindel
- lahustivaba
- pastataoline
- kiirestikuivav

### Lisajuhend 1:

- liistu liimimiseks: ca 60g/m
- plaatide ja tahvlite liimimiseks: 1-1,5kg/m<sup>2</sup>
- rasked tahvlid (>6kg/m<sup>2</sup>) kuni 2kg/m<sup>2</sup>
- klinker, kiviplaadid: 2-3kg/m<sup>2</sup>
- algne tõmbetugevus 20g/cm<sup>2</sup> (patent WO 01/74961 A1)

### Ladustamine:

12 kuud, külmatundlik  
**Transport:** ei ole ohtlik aine, külmatundlik  
**Pakend:** 310ml padrun, 3,5 kg plastämber  
**Töötingimused:** temp. +15 °C, suhteline niiskus kuni 75%, soovitatav kuni 65%  
**Kulu:** olenevalt materjalist  
**Nakkumise aeg:** kohe nakkuv  
**Avatud aeg:** ca 15 min 20°C juures  
**Värvus:** valge  
**Giscode:** D1

**Aluspõranda ettevalmistamine:** aluspõrand peab olema tervik, kõva, täiesti kuiv, tasane, puhas ning vaba liimimist takistavatest osakestest. Kontrollida ruumi temperatuuri, niiskust ja aluspõranda temperatuuri. Aluspõrand puhastada harjaga pühkides või tolmuimeja abil; vajaduse korral lihvida; eemaldada põrandal olev praht ja liimimist takistavad jäägid.

**Tööjuhend:** olenevalt liimi nõu suurusest, võtke liim ämbrist liimikammiga või kasutage liimi väljapigistamiseks püstolit. Olenevalt liimitavast materjalist katke aluspõrand liimiga täies ulatuses või tõmmake mõne millimeetri kõrgused triibud. Paigaldage liimitav materjal avatud aja jooksul.

Liistu paigaldamisel hoidke liistu vajutuse all kohe peale liimi pealekandmist. Kivi või klinkeri liimimisel pange liimi umbes 2mm paksuse kihina. Kui paigaldate tahvleid või seinapaneele, pange paksem kiht liimi vastavalt liimitavate elementide suurusele ja alupinna siledusele. Vajaduse korral toestage liimitavaid elemente.

Liimijäägid eemaldada leige vee ja seebiga pestes.

**Lisainfo:** vedelas olekus on esmane nakkumine väga suure jõuga. Liimi täieliku kõvenemise aeg on liimikihi paksusest, liimitava pinna imamamisvõimest ja ruumi kliimast.

**Piirangud:** eelpool toodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ annab tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamisega alustamist toodet väikesel pinnal testida.