



CARVEX sise- ja välisõli (kood MO4100/XX)

Tehnilise info aluseks on võetud: ruumi temperatuur 23°C ja suhteline õhuniiskus 65%

Viskoossus	12" F4 +/- 2" F4
Erimass	0,83 +/- 0,05
Puutekuiv	2-4 tundi
Katmine Carvex'iga või	12 / 36 tundi
Policarver'iga pärast / aja jooksul	
Katmine kahe-komponentse, lahusti baasil, PU-krundi ja lakiga pärast / aja jooksul	36 / 72 tundi
Katmine veepõhise krundi või lakiga pärast / aja jooksul	48 / 96 tundi (teine kiht)
Lõplik kuivamine	10-15 päeva
Soovituslik kogus (ühele kihile)	15-20 m ² /l
Maksimaalne lahusti kogus (vastavalt Dir. 2004/42/CE)	20%
Tööriistade puhastamine	DILUENTE LINOLUX
Max LOÜ sisaldus %	74% +/- 4%
Max LOÜ sisaldus g/lt	620g/l
Max lubatud LOÜ sisaldus	700g/l
Standardpakend	2,5l metallist purk

Kirjeldus

Modifitseeritud õlide baasil immutusvahend puidule. Töödeldavat pinda võib katta POLICARVER, FONDO K207, FONDO 300, RAFFAELLO, PICASSO, AQUAHIT, HOUSE, EPSILON, OMEGA, META'ga. CARVEX'it on saadaval 16 erinevas värvitoonis ja samuti ka naturaalses toonis, mida saab toonida Carveri OILPAST kontsentreeritud toonpastadega.

Kasutusjuhend

Lihvi pind 100se karedusega liivapaberiga, eemaldades kogu vaha, õli ja jäägid. Seejärel puhasta korralikult lihvimisjäädid tolmuimejaga ning pärast seda kanda CARVEX pinnale ühe õhukese kihina poleerimisvildi või õliharja abil. Enne tööga alustamist, veenduge, et toode on korralikult puitu imendunud ja pind on kuiv ning õlijääkidest vaba. Lihvimata, kandke üks kiht õli või viimistlusvahendit, mille olete välja valinud, järgides kasutusjuhendit. Peale seda lihvida, püüdes teha võimalikult vähe pause, seejärel lisada viimane viimistluskiht.

Märkused

Toodet kasutada temperatuuril mitte alla +15°C. Enne kasutamist lasta tootel kohaneda toatemperatuuril.

Enne terve pinna katmist on soovitatav teha väiksel pinnal proovitest, et näha kas toode imendub täielikult puitu. Kui ei imendu, siis lahjendada CARVEX DILUENTE LINOLUX tootega, kuni saavutate soovitud tulemuse. Järgmiste kihtide nakke parandamiseks on oluline, et immutusvahend korralikult imenduks pörandasse ja pind jääks kuivaks.

Kanna toodet järgides ülal välja toodud soovituslikku kogust ühele kihile, vastasel korral võib liigne kogus põhjustada viimistlemisel nakkeprobleeme. Kindlasti kinni pidada ülal toodud kasutusjuhendist. Lisades OILPAST toodet, aeglustab see CARVEX'i kuivamist. Eelnevalt teha ka proovitest.

Et värvitooni heledamaks muuta, soovitame seda lahjendada läbipaistva CARVEX'iga.

Kasutatud riided ja lapid leotada vees, et vältida isesüttimise ohtu.

CARVEX toodet võib segada Carveri teiste õli-baasiliste toodetega: POLICARVER, GREEN LINE, EXTEROL, OILPAST.

Et saada valget tooni, on soovituslik teha esialgu proov ning samuti ka toonida viimistluskiht.

Iksesüttimise vältimiseks hoida kasutatud lappe ja õliseid esemeid vee all.

**Tühjad pakendid ära visata, eelnevalt hoolikalt tühjendada
Toode säilib avamata jahedas kuivas kohas 12 kuud**