



## GREENOL HD värvitu õli (kood SO8215)

## GREENOL HD toonõli (kood SO8215XX)

Tehnilise info aluseks on võetud: ruumi temperatuur 23°C ja suhteline õhuniiskus 65%

Väljanägemine läbipaistev õli	Sillerdav beež vedelik
Väljanägemine toonõli	Toonitud vedelik
Viskoossus	25" F4 +/- 5" F8
Erikaal	0,91 +/- 0,01
Immutamise aeg	10-15 minutit
Kuivamisaeg	24 tundi
Soovituslik kogus (ühele kihile)	15-25 m <sup>2</sup> /l
Abrasioon kulumiskindlus	
Abrasiivne ketas CS10, 1000g, 1000 pööret	32 mg
Õli vedeldamine ja tööriistade puhastamine	DILUENTE LINOLUX
Maksimaalne lahusti kogus (vastavalt Dir. 2004/42/CE)	100%
LOÜ sisaldus %	26%
LOÜ sisaldus g/l	244 g/l
MAX lubatud LOÜ sisaldus	700 g/l

(Kanada Direktiiv DORS/2009-264C.P. 2009-1535, kat.32

Taber abrasiivsus test, abrasiivne ketas CS10, 1000 g)

### Kirjeldus

GREENOL HD on looduslikel õlidel ja vaikuldel põhinev viimistlusõli, mõeldud eeskätt puitpõrandate kaitsmiseks.

Kasutades koos teiste GREEN LINE toodetega, moodustab põrandale nähtamatu õhukese kaitsekile, mis annab põrandatele hea kulumiskindluse ja toob esile puidu loomuliku ilu ja soojuse.

GREENOL HD sobib käsitsi pealekandmiseks äsja lõigatud laudadele või lihvitud põrandale, tehases lihvitud ja harjatud põrandatele, samuti tööstuslikul tootmisel puitpõrandate õlitamiseks.

GREENOL HD on kõrge kuivaine sisaldusega õli ning sobib hästi õlitamiseks ka ühekordse pealekandmisega.

GREENOL HD on saadaval värvituna, siidja läikega ja toonituna. Toodet võib kasutada eraldi õlina või kombineerides PRIMOL PLUS õliga.

### Kasutusjuhend

#### Käsitsi peale kandmine

- **Kiire pealekandmine:** kanda pahtlilabidaga üks kiht GREENOL HD õli põrandale, vajaduse korral 60 minuti pärast kanda teine kiht. Peale esimese kihi pealekandmist, kui tundub, et õli on täielikult imendunud, poleerida põrand punase vildiga aeglase pööretega poleermasinaga ning seejärel kanda teine kiht. 20-30 min pärast poleerida uuesti punase vildiga. Vajaduse korral poleerida vähemalt 60 minuti pärast veelkord, kuid valge vildiga.
- **Põhjaliku õlitamise** korral kanda põrandale üks kiht PRIMOL PLUS õli (vt. vastavat tehnilist infot). Kui esimene kiht on kuivanud, kanda pahtlilabidaga üks kiht GREENOL HD vastavalt ülalkirjeldatud juhendile. Juhul kui kasutatakse toonitud PRIMOL õli, soovitame lisada sama õli GREENOL HD-le, umbes 5% ulatuses.

#### Tööstuslik õlitamine

**Väga oluline on kanda õhuke kiht (10-20g/m<sup>2</sup> ühe kihi kohta) õli ning laud või plangud harjata naturaalse poleerimisharjaga (nagu näiteks tampico või sisal) peale iga kihi pealekandmist. See aitab õlil paremini imenduda puitu ja parandab kuivamist. Kuivamist aitab kiirendada kuumaõhu puhuri kasutamine (50-55°C 100-120 sekundit).**



**GREENOL HD värvitu õli (kood SO8215)**  
**GREENOL HD toonõli (kood SO8215XX)**

**NB!**

- Õli kulu ja puidu kuivamise aeg oleneb puidu liigist. Mida parema imendumisega puidupind on, seda suurem on õli kulu ja lühem kuivamisaeg.
- Hea lõpptulemuse saavutamiseks on soovitatav kogus 40-60g/m<sup>2</sup> poorse ja väga hea imavusega puiduliigile ning 30-50g/ m<sup>2</sup> suure tihedusega ja mitte väga hea imavusega puidule.

**Kasutamine ja hooldamine õlitatud põrandate puhul**

Peale õlitamist võib põrandal ettevaatlikult kõndida 24 tunni möödudes. 7-10 päeva pärast on põrand valmis igapäevaseks kasutamiseks ja hooldamiseks. Enne seda on soovitatav mitte panna maha vaipasid ja lohistada põrandal rasket mööblit vms.

Pesemiseks ja kergeks hoolduseks soovitame põrandaseepi Carver DETEROL. Lisaks võib kasutada hoolduseks kui ka pesuks hooldusvahendit Carver DERGOS, veepõhist puhastusvahendit, mis sisaldab ka natuke kaitsvat vaha.

Suurpuhastuseks ja kahjustatud pindade taastamiseks soovitame esmalt põhjalikku pesemist DETEROL'iga (täielikult vana õlikihi eemaldamiseks kasutada Carver DETER PAQUET või NET PARQUET), seejärel kanda peale hooldusõli Carver CARSOL (saadaval kõigis PRIMOL PLUS toonides).

**Tähelepanu!**

- **Enne kasutamist hoolikalt loksutada või segada!**
- **Olenemata pealekandmise meetodist, on oluline, et õli kantakse peale õhukese kihina, arvestades ühele kihile tootja poolt soovitatud kogust. Liigne õli kuivab kaua, eriti kui see koguneb ühendus- ja oksakohtadele.**
- Mitte õlitada temperatuuril alla +15°C. Enne õlitamist tagada ruumis ettenähtud temperatuur.
- Vältida liiga kiiret kuivamist suve ajal, soovitame õli lahustada 5-10% Carver DILUENTE LINOLUX lahustiga. Lahustit kasutada ka juhul kui õli hajutamine põrandal on raskendatud.
- **Ihesüttimise vältimiseks hoida kasutatud lappe ja õliseid esemeid vee all.**

**Enne äraviskamist tühendada kasutatud nõud täielikult jääkidest.  
Toodet säilitada algses pakendis avamata kuivas, jahedas kohas,  
säilivusaeg vähemalt 12 kuud.**