



GREENOL PLUS viimistlusõli (kood S08211)

Tehnilise info aluseks on võetud: ruumi temperatuur 23°C ja suhteline õhuniiskus 65%

Väljanägemine	sillerdav pruun vedelik
Viskoossus	25" F4 +/- 4" F4
Erikaal	0,88 +/- 0,01
Immutamise aeg	10-15 minutit
Kuivamisae	24 tundi
Soovituslik kogus (ühele kihile)	15-20 m ² /l
Abrasioon kulumiskindlus	
• abrasiivne ketas CS10, 1000 g, 1000 pööret	30 mg
• abrasiivne ketas CS17, 1000g, 1000 pööret	44 mg
Tööriistade puhastamine	DILUENTE LINOLUX
Maksimaalne lahusti kogus (vastavalt Dir. 2004/42/CE)	50%
LOÜ sisaldus %	51%
LOÜ sisaldus g/lit	449 g/lit
MAX lubatud LOÜ sisaldus	700 g/lit
<i>(Kanada Direktiiv DORS/2009-264C.P. 2009-1535, kat.32 Taber abrasiivsus test, abrasiivne ketas CS10, 1000 g)</i>	

Kirjeldus

GREENOL PLUS on looduslikel õlidel ja vaikudel põhinev kruntõli, mõeldud puidu kaitsmiseks eeskätt puitpõrandatel.

Kasutades koos teiste GREENLINE toodetega, annab põrandatele hea kulumiskindluse ja toob esile puidu loomuliku ilu ja soojuse. GREENOL PLUS õli muudab pinna hästi vastupidavaks ning mustust hüljavaks. GREENOL PLUS sobib käsitsi pealekandmiseks äsja lõigatud laudadele või lihvitud põrandale, tehases lihvitud ja harjatud põrandatele, samuti tööstuslikult toodetud puitpõrandate õlitamiseks. GREENOL PLUS on saadaval värvituna, siidja läikega ja super valgena.

GREENOL PLUS on kasutatav koos PRIMOL PLUS õliga, mis aitab kaitsta puitu kulumise ja olmekeemia vastu.

Kasutusjuhend

Käsitsi peale kandmine on võimalik rulli, õliharja, spaatli või vildiga.

- Peale viimast lihvimist eemaldada lihvimistolm hoolikalt tolmuimejaga. Kanda PRIMOL PLUS (või GREENOL PLUS) peale hajutades põrandale nii ühtlaselt kui võimalik.
- Vajaduse korral eemaldada mitteimendunud liigne õli ca 10-15 min pärast puuvillase lapi või polüuretaan otsikuga kummilabidaga (tavaliselt pole see vajalik, kui õli on peale kantud roostevabast terasest pahtlilabidaga).
- Pinna ühtlustamiseks poleerida põrand 20-30 min pärast pealekandmist ühekettalise aeglase pööretega poleermasinaga kasutades punast vilti.
- 4 tunni möödudes eemaldada õlijäägid ühendus- ja oksakohtadelt ning poleerida beeži vildiga.
- Kui on soov saada tugevat tooni, jätta puidu poorid avatuks ja kanda õli peale ühtlaselt poleervildiga, aga mitte poleerida, kuna see võib põhjustada tooni ebahühtlust.
- 20-24 tunni pärast kanda peale kaitsev viimistlusõli GREENOL PLUS
- Poleerida 20-30 minuti pärast punase vildiga.
- Veelgi ühtlasema põranda pinna saamiseks poleerida ca 3-4 tunni pärast veelkord beeži vildiga.
- Soovi korral võib kanda peale ka 2 kihti GREENOL PLUS õli, ilma kruntõlita, kahe kihi kandmise vahel peaks jääma 24 tundi, järgides samu juhiseid nagu eespool kirjeldatud.



GREENOL PLUS viimistlusõli (kood S08211)

- **Kiirendatud korras** õlitamisel kanda pahtlilabidaga peale üks kiht GREENOL PLUS õli, seejärel 60 minuti pärast teine kiht (kui on vaja!). Peale esimest kihti, kui on näha, et õli pole ettenähtud aja jooksul täielikult imendunud, siis enne teise kihi peale panemist poleerida põrandat aeglaste pööretega poleerimismasinaga kasutades punast vilti.
- **Valge õliga õlitamine:** soovitame GREENOL PLUS õlile lisada 5% valget PRIMOL PLUS'i.
- **Tugevalt valge tooni saamiseks:** soovitame kasutada GREENOL PLUS supervalget (suurepäraselt segatav läbipaistva õliga, et saada soovitava varjundiga valget).

Tähelepanu!

- **Enne kasutamist hoolikalt loksutada ja/või segada!**
- **Olenemata pealekandmise meetodist, on oluline, et õli kantakse peale õhukese kihina, arvestades ühele kihile tootja poolt soovitatud kogust. Liigne õli kuivab kaua, eriti kui see koguneb ühendus- ja oksakohtadele.**
- Mitte õlitada temperatuuril alla 15°C. Enne õlitamist tagada ruumis ettenähtud temperatuur.
- Vältimaks liiga kiiret kuivamist suve ajal, siis soovitame õli lahustada 5-10% Carver DILUENTE LINOLUX lahustiga. Lahustit kasutada ka juhul, kui õli hajutamine põrandal on raskendatud.
- **Isesüttimise vältimiseks hoida kasutatud lappe ja õliseid esemeid vee all.**

Tööstuslik õlitamine

GREENOL PLUS õli on väga hästi kasutatav laudparketi tööstuslikul õlitamisel. **Väga oluline on kanda õhuke kiht (8-12g/m² ühe kihi kohta) õli ning laudad või plangud harjata naturaalse poleerimisharjaga (nagu näiteks tampico või sisal) pärast iga kihi pealekandmist. See aitab õlil paremini imenduda puitu ja parandab kuivamist.** Kuivamist aitab kiirendada kuumaõhu puhuri kasutamine (50-55°C 100-120 sekundit).

NB!

- Õli kulu ja puidu kuivamise aeg oleneb puidu liigist. Mida parema imendumisega puidupind on, seda suurem on õli kulu ja lühem kuivamisaeg.
- Hea lõpptulemuse saavutamiseks on soovitatav kogus 60-70 g/m² poorse ja väga hea imavusega puiduliigile ning 50-60 g/m² suure tihedusega ja mitte väga hea imavusega puidule.

Kasutamine ja hooldamine õlitatud põrandate puhul

Peale õlitamist võib põrandal ettevaatlikult kõndida 24 tunni möödudes. 7-12 päeva pärast on põrand valmis igapäevaseks kasutamiseks ja hooldamiseks. Enne seda on soovitatav mitte panna maha vaipasid ja lohistada põrandal rasket mööblit vms.

Pesemiseks ja kergeks hoolduseks soovitame põrandaseepi Carver DETEROL. Lisaks võib kasutada hoolduseks kui ka pesuks hooldusvahendit Carver DERGOS, veepõhist puhastusvahendit, mis sisaldab ka natuke kaitsvat vaha. Valge õliga põranda hoolduseks kasutada spetsiaalseid DETEROL või DERGOS valgetele põrandatele mõeldud hooldusvahendeid.

Suurpuhastuseks ja kahjustatud pindade taastamiseks soovitame esmalt põhjalikku pesemist DETEROL'iga (täielikult vana õlikihi eemaldamiseks kasutada Carver DETER PAQUET või NET PARQUET), seejärel kanda peale hooldusõli Carver CARSOL (saadaval kõigis PRIMOL PLUS toonides).

**Enne äraviskamist tühjendada kasutatud nõud täielikult jääkidest.
Toodet säilitada algses pakendis avamata kuivas, jahedas kohas,
säilivusaeg vähemalt 12 kuud.**