

STAUF M2A-720 1-KOMPONENTNE DISPERSIOONLIIM PUITPÖRANDALE



Eriomadused:

- ei paisuta puitu
- kerge peale kanda

Aluspõrandad:

- kips
- laudpõrand, puitkiudplaadist aluspõrand
- saepuruplaat V100 (E1), OSB plaat
- tsementpõrand
- STAUF puitpõrandate tasandussegud

Sobivad parketid:

- lamparkett vastavalt DIN EN 13227, mõõtudega kuni 55x250mm, min 10mm paks
- mosaiikparkett, industriaalparkett
- liistparkett vastavalt DIN EN 13226, mõõtudega kuni 75x600mm, min 14mm paksune, paisumisaltid puiduliigid min paksusega 22mm
- kahekihiline liistparkett

Lisainfo:

- lamparkett ja muu paisumisele soodne liistparkett tuleks soovitatavalt paigaldada STAUF PU-liimidega, näiteks PUK-450 või PUK-445.
- ei sobi paralleelmustriga mosaiikparketi paigaldamiseks paisumisaltitele puiduliikidele
- HDF või MDF põhjaga mitmekihilist parketti tuleks liimida ainult STAUF PUK- ja SMP-liimidega.
- paralleelmustris mosaiikparketti saab paigaldada ainult absorbsele aluspõrandale.

Nõuded aluspõrandale: aluspõrand peab vastama standardile DIN 18356 ja rahvuslikele standarditele ja kehtivatele ehitusnõuetele. Põrand peab olema tugev, ühtlaselt tasane, puhas, ilma pragude või lõhedeta jne. Betoonpõrandate puhul peab olema pealispinna niiskus eelnevalt mõõdetud.

Aluspõranda ettevalmistamine: mehaaniliselt töödelda vastavalt põranda tüübile ja seisukorrale. Pealispind peab olema puhastatud tolmust, värvist, liimi jm jääkidest. Kõik praod ja lõhed, mida ei ole konstruktsiooniliselt ette nähtud, peavad olema täidetud vastava täitega. Liimi paremaks nakkumiseks võib kasutada liimikrunti.

Sobilikud tasandussegud:

- STAUF SPP-95
- STAUF FZ
- STAUF RM
- STAUF ES
- STAUF SSP RAPID

Sobilik krunt:

- STAUF VDP 130

Sobilik alusmaterjal:

- ainult vajadusel

Liimimine: liimi pealekandmisel kasuta sobivat liimikammi. Aseta parkett liimile, korrigeeri asendit ja fikseeri kindla vajutusega. Välti liimi sattumist materjali pealispinnale. Liimiplekke saab eemaldada leige seebiveega. Liimiplekid võivad negatiivselt mõjutada lakkimise tulemust.

Lisainfo: viimistlema puidu liimimisel vältida liimi sattumist parketi äärtele. Parketi äärtele jäänud liim võib vähendada viimistlusmaterjali vastupidavust. Parkeile sattunud liim eemaldada mehaaniliselt või kasutades spetsiaalset Stauf Cleaner'it. Liim kõveneb õhus, aluspõrandas ja liimitavas puidus oleva niiskuse toimele. Õhem liimikiht kuivan kiiremini.

Piirangud: eelpool toodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ on valmis alati andma tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamisega alustamist toodet väikesel pinnal testida.

Toote omadused:

- vananemiskindel
- sobib põrandaküttele
- suur tõmbetugevus
- soodne hind
- kiire kõvenemine

Värvus:

- beež

Kulu:

- STAUF liimikamm nr 3 - ca 850 g/m²,
- STAUF liimikamm nr 4 - ca 1000 g/m²,
- STAUF liimikamm nr 5 - ca 950 g/m²

Avatud aeg:

- umbes 10 min 20°C

Võib peale minna:

- umbes 24- 48 tunni pärast

Pakend: 18kg plastik ämber

Nõuded ladustamisele: kaitsta külma eest

Ruumi sisekliima töötamise ajal: Min 15 °C, max 75% suhteline niiskus, soovitatav kuni 65%

Transpordi ohtlikkus: puudub

Sobilikud liimikrundid:

STAUF VDP-130

Säilivus: vähemalt 12 kuud

Giscode: D1

Emicode: EC1