

Toote kirjeldus

2-komponentne vesialuseine viimistluslakk parketile ja täispuidust põrandatele. Säilitab naturaalsele puidule omase tonaalsuse ning annab ülisuure kulumiskindluse. Praktiliselt nähtamatu viimistluskiht on kriimustuskindel ning väga hea keemilise vastupidavusega.

Kasutusala

Sobib kasutamiseks parketil, täispuidust põrandalaudadel ning korkpõrandatel. Libisemiskindluse klass R9 (BGR 181 ja DIN 51130)

Olulised omadused

- Nähtamatu viimistluskiht tundub sama naturaalne nagu viimistlemata puit
- Väga kerge peale kanda
- 2 kihti kantakse peale ilma kruntlakita
- Kõrgendatud libisemiskindlad omadused
- Suurepärase keemilise vastupidavus
- Kerge ja lihtne hooldada
- Ei muuda puidu tooni. Viimistletud pind jääb puidu loomuliku tooniga

Tehniline info

| | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|--|
| Artikkel nr | 11471 | Kulu | Rulliga 8-10 m ² /l, 100-120 ml/ m ² |
| Läikeaste | 9 | Tööriistad | LOBATOOL rull DeLuxe 120, |
| Viskoossus DIN4 | 28 +/-2s | | |
| Kuivaine sisaldus | 32 +/- 2% | | |
| Pakendi suurus | 1kg/5kg- iga pakend sisaldab tugevdajat (Härter) | Kuivamisaeg | Vähemalt 4-6 tundi, Ettevaatlik põranda kasutamine on võimalik 4-6 tunni möödudes. Vahelihv on võimalik 8-10 tunni pärast. Kerge koormus pärast 24 tundi, lõplik kuivamine ca 5 päeva. |
| Pakkimine | Alus: 96x5l Kast: 2x5l Alus: 360x1l Kast: 6x1l | Ladustamine ja transport | Kindlalt suletud nõus, +5° C kuni +25°C. Säilimisaeg 12 kuud. ADR määratluse järgi ei ole toode ohtlik. Kaitsta külma eest! |
| Giscode | W3/DD+ | Lahusti | Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks. |

2004/42/CE

Eu VOC normatiiv seda liiki toodetele on 140 g/l (2007/2010). 2K InvisibleProtect sisaldab max 47g/l LOÜ (segatuna kõvendiga)

Vahelihv – Vahelihv on vajalik 24 tunni möödumisel esimese kihi pealekandmisest. Vahelihv teostada Lobatool perfovildiga K120, või sama karedusega võrguga. Lihvimistolm tuleb enne uue viimistluskihi pealekandmist hoolikalt eemaldada. Vahelihv on soovitatav ka juhul kui 24 tundi ei ole möödunud. Sellega tagatakse kvaliteetsem lõpptulemus.

Kasutusjuhend

- Korralikult loksutada, lisada kõvendi vahekorras 10:1 ja segada loksutades
- Osalise koguse puhul kasutada LOBATool segunõud
- Mitte valda otse pörandale, vaid kasutada LOBATool plastämbrit
- Valmissegatud lakk on kasutuskõlblik 2 tundi
- Järgida ohutusnõudeid
- Jälgida ruumide tingimusi: temperatuur +15 kuni +25C, suhteline õhuniiskus 40-70%, materjali temperatuur +18 kuni +25C
- Tagada ventilatsioon tööpiirkonnas
- Vt Üldine info Lobadur vesialuseliste toodete kohta

Kasutamine puitpörandatel ilma kruntlakita

- Pörand lihvida, puhastada tolmust. Puidu niiskus võib olla max 12%
- 2K IntensiveProtect kanda peale rulliga
- Lasta kuivada 8-10 tundi
- Vahelihvi teha mitte enne, kui 8 tundi peale lakikihi pealekandmist, ja viimane kiht lakki kanda peale rulliga

Kuivamine

- Teise lakikihi pealekandmine kõige varem 4-6 tunni pärast
- Ettevaatlikult pörand kasutamise 4-6 tunni pärast
- Vahelihvi tegemine kõige varem 8 tundi peale eelmise lakikihi pealekandmist
- Kerge koormus lubatud 24 tunni pärast
- Lõplik kuivamine 5 päeva

Kasutamine korkpörandatel

- Korkparketi paigaldamiseks kasutatud liim peab olema täielikult kuivanud.

Viimistlemata kork

- Kanda peale rulliga esimene kiht lakki
- Peale esimese kihi kandmist lasta kuivada üleöö, et vähendada korgigraanulite paisumise võimalust
- Vahelihv mitte enne kui 8 tundi pärast eelmise lakikihi pealekandmist
- Kanda peale teine kiht lakki

Eel-lakitud kork

- Järgida korgi tootja poolset informatsiooni
- Kui lakkimine on lubatud, siis teha vahelihv ja kanda rulliga üks kiht lakki.

Vana lakikihi ülelakkimine

- Süvapesu CareRemove'iga. Vajalik ühekettaline poleermasin ja roheline või punane poleervilt. Kõik hooldusvahendite jäägid tuleb enne lakkimist täielikult eemaldada, et vältida probleeme laki nakkumisega
- Pesta üle puhta veega
- Peale kuivamist teha põhjalik vahelihv
- Kanda rulliga üks kiht lakki

Kasutamine kruntlakiga

Vähendab lippide liimumist ning intensiivistab puidu tooni. Võimaldab kombineerida õlitatud pinna välimust ja laki kulumiskindluse eeliseid.

- Aluspind lihvida ja puhastada korralikult
- Kruntida Lobadur HS 2K Intensive kruntlakiga
- Lasta kuivada vastavalt kruntlaki tehnilisele informatsioonile
- Rulliga peale kanda üks kiht 2K InvisibleProtect lakki

Tehniline informatsioon

LOBADUR® 2K InvisibleProtect ADVANCED TECHNOLOGY



NB!

Tugeva puidu paisumise korral soovitame teostada vahelihvi ning kanda peale uus kiht 2K InvisibleProtect lakki. Lakipinda parandavad hooldustooted ei pruugi olla viimistlusele sobivad, kuna nad muudavad toote unikaalse mati pinna läikivamaks.

Puhastusvahendid

Tööriistad ja abivahendid puhastada koheselt puhta veega

Kuivamisaeg

Tehnilises infos ettenähtud kuivamisaeg kehtib järgmistel tingimustel: temperatuur +20C ning suhteline õhuniiskus 55-65%. Eelduseks on tööruumide hoolikas, kuid tõmbetuule vaba ventileerimine. Liiga kõrge õhuniiskus või vähene ruumide ventileerimine võib põhjustada kuivamisaja pikenemist. Enne lõpliku kuivamist ei tohi põrandale asetada vaipu jm materjale ning teostada märgpuhastust.

Vahelihv

Lakikihtide vahel peab teostama vahelihvi juhul kui eelmise kihi paigaldamisest on möödunud 24 tundi. Enne viimast kihti on soovitatav teostada vahelihv igal juhul, et saavutada võimalikult ühtlane lõpptulemus. Peale vahelihvi peab hoolikalt eemaldama lihvimistolmu.

Lakikihti mõjutavad tegurid

Vaipade alumine pool, mööbljalad, -rattad, parketiliimid jms. materjalid võivad põhjustada viimistluskihi pehmenemist ja tonaalsuse muutumist. Materjali kogunemine parketilippide vahedesse võib mõjutada pinnaühtlust ning välimust. Viimistluskihi kokkupuude juuksevärvide ja rehvide pinnaga võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.