



PRIMOL PLUS kruntõli (kood SO8200)

Tehnilise info aluseks on võetud: ruumi temperatuur 23°C ja suhteline õhuniiskus 65%

Värvus	Läbipaistev pruun vedelik
Viskoossus	20" F4 +/- 2" F4
Erikaal	0,87 +/- 0,01
Immutamise aeg	10-15 min
Ettevaatlikult kõndida	12-18 tunni pärast
Soovituslik kogus (ühele kihile)*	12-20m ² /l
Maksimaalne lahusti kogus (vastavalt Dir. 2004/42/CE)	50%
Tööriistade puhastamine	DILUENTE LINOLUX
Max LOÜ sisaldus %	51%
Max LOÜ sisaldus g/l	425 g/l
Max lubatud VOC sisaldus	700 g/l
Max lubatud SUPERDRY kogus %	2%

Kirjeldus

PRIMOL PLUS on looduslikel õlidel ja vaikudel põhinev kruntõli, mõeldud puidu kaitsmiseks eeskätt puitpõrandatel.

Kasutades koos teiste GREEN LINE toodetega, annab põrandatele hea kulumiskindluse ja toob esile puidu loomuliku ilu ja soojuse. PRIMOL PLUS tungib sügavalt puidu pooridesse ning GREENOL PLUS viimistlusõli muudab pinna hästi vastupidavaks ning mustust hülgavaks. Neid tooteid koos kasutades saab kaitsta puitu kulumise ja olmekeemia vastu. PRIMOL PLUS sobib käsitsi pealekandmiseks äsja lõigatud laudadele või lihvitud põrandale, tehases lihvitud ja harjatud põrandatele, samuti tööstuslikul tootmisel puitpõrandate õlitamiseks.

PRIMOL PLUS on saadaval erinevates värvitoonides (vt värvikaarti). Kõiki värvitoone saab segada värvi intensiivsuse kui ka tonaalsuse järgi, lisades Carveri kontsentreeritud toonpastasid OILPAST, mida on saadaval viies värvitoonis: valge, punane, kollane, sinine ja must.

PRIMOL PLUS peab ilmingimata olema kaetud kaitsva GREENOL PLUS õliga.

Kasutades PRIMOL PLUS'i koos GREENOL PLUS'iga ülal viidatud ettenähtud kogustes, saavutatakse Euroclass Classification Cfls1 CE (standard UNI EN 14342) tase tööstuslikult õlitatud põrandale (tunnistus 0368/DC/REA/14_2).

Kasutusjuhend

Käsitsi peale kandmine:

- Põrand lihvida (viimane karedus 120), lihvimistolm eemaldada hoolikalt tolmuimejaga. Kanda PRIMOL PLUS lühikarvalise rulliga, õliharjaga või spaatliga ettevaatlikult ning hajutades nii ühtlaselt kui võimalik põrandale.
- Mittemendunud liigne õli eemaldada ca 10-15 min pärast puuvillase lapiga või polüuretaan otsikuga kummilabidaga (tavaliselt pole see vajalik, kui õli on peale kantud roostevabast terasest pahtlilabidaga).
- Pinna ühtlustamiseks poleerida põrand 20-30 min pärast pealekandmist ühekettalise aeglase pööretega poleermasinaga kasutades punast vilti.
- 4 tunni möödudes eemaldada õliäägid ühendus- ja oksakohtadelt ning poleerida beeži vildiga.
- Kui on soov saada tugevat tooni, jätta puidu poorid avatuks ja kanda õli peale ühtlaselt poleervildiga, aga mitte poleerida, kuna see võib põhjustada tooni ebaühtlust.
- 20-24 tunni pärast kanda peale kaitsev viimistlusõli GREENOL PLUS.
- Juhul kui kasutada toonitud PRIMOL PLUS õli, on soovitatav lisada sama tooniga PRIMOL PLUS õli ka GREENOL PLUS'ile ca 1-2%.



PRIMOL PLUS kruntõli (kood SO8200)

Tähelepanu!

- PRIMOL PLUS'i enne kasutamist hoolikalt loksutada või segada, eriti kui on tegu toonitud õliga.
- Olenemata pealekandmise viisist, on oluline jälgida, et õli oleks kantud peale õhukese ühtlase kihina ja õli kogus vastaks ettenähtud normile. Kui õli on liiga palju, tekivad probleemid kuivamisel, eriti laudade ühenduskohtades, külgedel ja otstel, samuti oksakohtades, kuhu üleliigne õli koguneb. Töö lõppedes peab õli olema täielikult puidusse imendunud.
- Mitte kasutada temperatuuril alla 15°C, enne kasutamist lasta tootel ruumi temperatuuriga kohaneda.
- Liiga kiire kuivamise vastu suvel soovitame õlile lisada 5-10% Carver DILUENTE LINOLUX lahustit. Sama teha ka siis, kui õli on liiga paks ning ühtlane hajutamine on raske.
- Mida tugevam toon, seda aeglasemalt õli kuivab.
- Kuivamise kiirendamiseks võib lisada SUPERDRY'd ca 1-2%. SUPERDRY lisamisel muutub toon kollakamaks. Liigne SUPERDRY kogus võib pinda kahjustada. Soovitame eelnevalt testida.
- Ilesüttimise vältimiseks soovitame kasutatud lappe jm õliseid esemeid hoida vees.

Tööstuslik pealekandmine

PRIMOL PLUS õli on väga hästi kasutatav laudparketi tööstuslikul tootmisel. Väga oluline on kanda õhuke kiht (8-12g/m² ühe kihi kohta) õli ning lauad või plangud harjata naturaalse poleerimisharjaga (nagu näiteks tampico või sisal) pärast iga kihi pealekandmist. See aitab õlil paremini imenduda puitu ja parandab kuivamist. Kuivamist aitab kiirendada kuumaõhu puhuri kasutamine (50-55°C 100-120 sekundit).

NB!

- Õli kulu ja puidu kuivamise aeg oleneb puidu liigist. Mida parema imendumisega puidupind on, seda suurem on õli kulu ja lühem kuivamisaeg.
- Hea lõpptulemuse saavutamiseks on soovitatav kogus 60-70 g/m² poorse ja väga hea imavusega puiduliigile ning 50-60 g/m² suure tiheduse ja mitte väga hea imavusega puidule.
- Euroclass Sfl tasemele saamiseks on vajalik õlikogus 80-90 g/m² (PrimolPlus + GreenolPlus). Väikese tihedusega puiduliike tuleb eelnevalt töödelda tulekindla vahendiga FIRE PROTECT.

Kasutamine ja hooldamine õlitatud põrandate puhul:

Peale õlitamist võib põrandal ettevaatlikult kõndida 24 tunni möödudes. 7-12 päeva pärast on põrand valmis igapäevaseks kasutamiseks ja hooldamiseks. Enne seda on soovitatav mitte panna maha vaipasid ja lohistada põrandal rasket mööblit vms.

Pesemiseks ja kergeks hoolduseks soovitame põrandaseepi Carver DETEROL. Lisaks võib kasutada hoolduseks kui ka pesuks hooldusvahendit Carver DERGOS, veepõhist puhastusvahendit, mis sisaldab ka natuke kaitsvat vaha.

Suurpuhastuseks ja kahjustatud pindade taastamiseks soovitame esmalt põhjalikku pesemist Deterol'iga (täielikult vana õlikihi eemaldamiseks kasutada Carver DETER PAQUET või NET PARQUET), seejärel kanda peale hooldusõli Carver CARSOL (saadaval kõigis PRIMOL PLUS toonides).

**Tühjad pakendid ära visata, eelnevalt hoolikalt tühjendada
Toode säilib avamata jahedas kuivas kohas 12 kuud**