

LOBASOL® ActiveColor

Toote kirjeldus

Vesialuseline topeltoimega peits, mis reageerides puidus oleva parkainega annab puidule uue tooni.

Kasutusala

Parkainete (tanniini)rikkad puiduliigid, näiteks tamm. Värvitooni erksus sõltub puidus olevast tanniini (parkhappe) sisaldusest. Säsepuit ei sisalda tanniini ning seega ei reageeri ActiveColor'iga. Tulemuseks on ainulaadne tooniefekt, mis meenutab suitsutamme. Töödeldes seda pinda Lobasol HS ImpactOilColor pörandaõliga, võib saada palju erinevaid tooniefekte.

Olulised omadused

- Vesialuseline
- Lõhnatu
- Töödeldes LOBASOL HS 2K ImpactOili ja ImpactOilColor toonõlidega võimalik saada palju erinevaid toone; libisemiskindlus klass R9 ja R10 vastavalt BRG 181 ja DIN 51130

Tehniline info

Artikkel nr	10611	Kulu	80-100ml/m2 olenevalt puidu imamisvõimest. Täpse kulu määramiseks teha proov samal puidul
Värvus	Pruun, hall	Tööriistad	LOBATOOL rull Microfaser 100-120 hõõrudes, mitte rullida!, või pihustadada piki laua suunda ning mopiga sisse hõõruda
Pakendi suurus	2,5l	Ühtlustamiseks	Lasta seista üleöö, poleerida ühekettalise masinaga LOBATOOL Spezial roheline vildiga.
Pakkimine	Alus: 144x2,5l Kast: 6x2,5l	Kuivamisaeg	Üleöö Õli kanda peale 24 tunni jooksul
Säilivus ja transport	12 kuud ADR määratluse järgi ohtlikke aineid ei ole	Lahusti	Vähem intensiivse tooni saamiseks võib lahustada veega
Säilivus ja transport	12 kuud ADR määratluse järgi ohtlikud ained ei ole		

Sisaldus:

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Kasutusjuhend

- Hoolikalt loksutada
- Jälgida ohutusnõudeid
- Jälgida nõudeid ruumi sisekliimale
- Ventileerida tööpiirkonda

Ettevalmistus

- Pörand lihvida vastavalt tehnilistele normidele
- Lihvimistolm eemaldada tolmuimejaga.
- Lihvitud pind peab olema kuiv, vaba õli-, vaha-, silikooni- või liimijääkidest
- Kasutades Lobasol ImpactOil Color õli, pöörata erilist tähelepanu lihvimisele vt „Puitpörandate lihvimise juhend“

LOBASOL® ActiveColor

NB Vältige ActiveColor tilkumist või voolamist põrandale! Tilgad ja nired võivad sisseimbudes jätta pinnale hilisemast tööstusest hoolimata nähtavaid plekke.

Pealekandmine lapiga hõõrudes

- Kanda Active Color piki puidukiudu Microfaser 100-120 rulliga hõõrudes (NB Mitte rullides) ühtlaselt pinnale
- Lasta kuivada üleöö
- Pind poleerida ühekettalise masinaga LOBATool Spezial rohelise viildiga, tekkinud tolm eemaldada
- Õlitada pind 24 tunni jooksul kas Lobasol HS 2K ImpactOil`iga või ImpactOil Color`iga, järgides vastavat tehnilist infot.

Pealekandmine pihustades

Suurtel pindadel on pihustiga pealekandmine aega säästvam ja mugavam.

Pihustades peavad töid teostama kaks inimest. Koheselt peale pihustamist tuleb ActiveColor kogu pinnal ühtlustada.

ActiveColor jääb ühtlase õhukese kihina, kui kanda peale lameda otsikuga 90° nurga all pumppihustiga pihustades.

- Enne tööga alustamist katta läheduses olevad pinnad (seinad, ukсед, liistud vm) teibi või kaitsekilega
- Kanda ActiveColor ühtlase kihina Microfaser 100 – 120 rulliga hõõrudes seinäärest esimesele lauale
- Suuna pihusti otsik kindla nurga all ja kindlal kaugusel pinnale ja kanda umbes 80-100ml/m² ActiveColor järjest ühtlase ja õhukese kihina peale. Pind ühtlustada peale iga löigu pealekandmist koheselt Lobatool Wischwiesel mopiga hõõrudes.
- Lasta kuivada üleöö.
- „Tõusnud karva“ tasandamiseks poleerida ühekettalise masinaga LOBATool Spezial rohelise viildiga, tekkinud tolm eemaldada
- Õlitada pind 24 tunni jooksul kas Lobasol® HS 2K ImpactOil`iga või ImpactOil Color`iga, järgides vastavat tehnilist infot

Tähelepanu

Puidu loomulik toon, poorsus ja struktuur, samuti lihvimisel kasutatud viimane lihvmaterjali karedusaste, on olulised lõpliku värvitooni saamisel. Soovitame kindlasti eelnevalt teha tooni testid toonitaval puidul, kasutades näidise tegemisel samu vahendeid, millega tehakse hiljem terve töö.

Siintoodu on osa LOBASOL® toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.