

LOBADUR® EasyFillPlus

Toote kirjeldus

Vesialuseline, kiirestikuivav lihvimistolmuga segatav pahtlipõhi.

Kasutusala

Pragude ja väiksemate vigastatud kohtade pahteldamiseks parkett- ja puitpõrandatel. LOBADUR® EasyFillPlus segatuna puidutolmuga on väga hea täitevõimega ning suurepärase nakkeomadustega. Naelte ja kruvidega kinnitatud põrandat tavaliselt ei pahteldata, kuna kuivanud pahtel võib pragudest välja pudeneda.

Tehniline info

Artikkel nr	11038	Kulu	Äsja paigaldatud uuele väikeste pragudega parketile ca 50ml/m ² (20 m ² / l).
Läikeaste	n/a	Tööriistad	LOBATOOL roostevabast terasest pahtlilabidas.
Kuivaine sisaldus:	20 +/- 1%	Kuivamisaeg	Olenevalt pragude suurusest võimalik lihvida 1-2 tunni pärast.
Pakendi suurus	5l, 1l	Lõppviimistlemine	LOBADUR® WS vesialuseliste lakkidega min 2 tunni pärast; LOBADUR lahustibaasiliste lakkidega või õlitamisel soovitatav lasta kuivada üleöö.
Pakkimine	Alus: 128x5l Kast: 4x5l	Ladustamine ja transport	+ 5° C kuni +25 ° C juures ladustada 12 kuud, pole ohtlik ega vaja ADR.
	Alus: 480x1l Kast: 12x1l	Lahusti	Toode on valmis kasutamiseks ega vaja lahustamist.
Giscode	W2		

Viskoossus DIN4 : Pole määratud

Kasutusjuhend

Korralikult loksutada

LOBADUR® EasyFillPlus segada peene lihvimistolmuga ühtlaseks massiks

Mida peenem on lihvimistolm, seda kergemini on pahtlisegu pragudesse kantav ja paremini liimuv

Enne viimast lihvimist pahteldada terve põrand, Suuremate pragude juures korrata pahteldamist peale kuivamist vastavalt vajadusele.

Peale pahteldamist kõik jäägid hoolikalt eemaldada

Viimasel lihvimisel lihvida põhjalikult kogu pahteldatud pind

Soovitused parkett-ja puitpõranda pahteldamisel

Põrand lihvida jämeda ja keskmise liivapaberiga (paberi jämedus 36, 60)

Pahteldada põranda pahtlilabidat kasutades

Lasta kuivada

Viimane lihvimine (paberi jämedus 100)

Viimistleda

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.