

LOBADUR® EasyFillPro



Toote kirjeldus

Vesialuseline, kiirestikuivav lihvimistolmuga segatav pahtlipõhi.

Kasutusala

Pragude ja väiksemate vigastatud kohtade pahteldamiseks parkett- ja puitpõrandatel. LOBADUR® EasyFillPro segatuna puidutolmuga on väga hea täitevõimega ning suurepärase nakkeomadustega. Naelte ja kruvidega kinnitatud põrandat tavaliselt ei pahteldata, kuna kuivanud pahtel võib pragudest välja pudeneda.

Tehniline info

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| Artikkel nr | 11038 | Kulu | Äsja paigaldatud uuele väikeste pragudega parketile ca 50ml/m ² (20 m ² / l). |
| Kuivaine sisaldus: | 30 +/- 2% | Tööriistad | LOBATOOL roostevabast terasest pahtlilabidas. |
| Pakendi suurus | 5l, 1l | Kuivamisaeg | Olenevalt pragude suurusest võimalik lihvida 1-2 tunni pärast. |
| Pakkimine | Alus: 128x5l Kast: 4x5l | Lõpviimistlemine | LOBADUR® WS vesialuseliste lakkidega min 2 tunni pärast; LOBADUR lahustibaasiliste lakkidega või õlitamisel soovitatav lasta kuivada üleöö. |
| | Alus: 480x1l Kast: 12x1l | Ladustamine ja transport | + 5° C kuni +25 ° C juures ladustada 12 kuud, pole ohtlik ega vaja ADR. |
| Giscode | W2+ | Lahusti | Toode on valmis kasutamiseks ega vaja lahustamist. |

Kasutusjuhend

Korralikult loksutada

LOBADUR® EasyFillPro segada peene lihvimistolmuga ühtlaseks massiks

Mida peenem on lihvimistolm, seda kergemini on pahtlisegu pragudesse kantav ja paremini liimuv

Enne viimast lihvimist pahteldada terve põrand, Suuremate pragude juures korrata pahteldamist peale kuivamist vastavalt vajadusele.

Peale pahteldamist kõik jäägid hoolikalt eemaldada

Viimasel lihvimisel lihvida põhjalikult kogu pahteldatud pind

Soovitused parkett-ja puitpõranda pahteldamisel

Põrand lihvida jämeda ja keskmise liivapaberiga (paberi jämedus 36, 60)

Pahteldada põranda pahtlilabidat kasutades

Lasta kuivada

Viimane lihvimine (paberi jämedus 100)

Viimistleda