



Toote kirjeldus

2-komponentne vesialuseline täispolüretaanlakk, tugevdatud keraamiliste lisanditega, mis annab eriti tugeva kriimustuste kindla pinna, kõrge elastsuse ja võrratu keemilise vastupidavusega.

Kasutusala

Parkett- ja laudpõrandate ning korkkatete lakkimiseks, alates tavakasutusest kuni eriti kõrge koormuseni. PVC ja linoleum, CV ja mittevulkaniseeritud kummkatted (EPDM) alates tavakasutusest kuni eriti kõrge koormuseni. Võib kasutada polüretaanlakkidega tehases lakitud põrandatel, juhul kui tootja on niimoodi soovitanud. Ei soovitata elektrit juhtivatele ja elektrostaatilistele põrandakatetele.

Olulised omadused

Tugevdatud keraamiliste lisanditega, mis annab eriti tugeva kriimustuste kindla pinna, kõrge elastsuse ja võrratu keemilise vastupidavuse

- Võrdlusuuringutel parimad näitajad
- Vastav kõrgemaile standarditele
- Väga vastupidav pika aja jooksul
- Kannatab kõrgeid koormusi
- Universaalne kasutusala

Tehniline info

Artikkel nr	11465	Kulu Tööriistad	Rulliga 8-10 m ² /l, 100-120 ml/ m ² LOBA® rull DeLuxe 120, LOBA® rull Microfaser 100-120
Läikeaste	Poolläikiv (ca 43), matt (ca 25). Läikeaste on määratud 60°C. Läikeaste sõltub temperatuurist, õhuniiskusest kuivamise ajal.		
Kuivaine sisaldus	Poolläikiv 38 +/- 2% Matt 37 +/- 2%		
Pakendi suurus	Matt 5kg, poolläikiv 5kg <i>iga pakend sisaldab tugevdajat (Härter)</i>	Kuivamisaeg	Vähemalt 4-6 tundi, kerge koormus pärast 24 tundi, lõplik kuivamine ca 5 päeva. Kuivamise aeglustamiseks lisada lakisegule LOBA® WS Argo't.
Pakkimine	Alus: 96x5l Kast: 2x5l	Ladustamine ja transport	Kindlalt suletud nõus, +5° C kuni +25°C. Säilimisaeg 12 kuud. ADR määratluse järgi ei ole toode ohtlik.
Giscode	W3/DD+	Lahusti	Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks.

2004/42/CE

Eu VOC normatiiv seda liiki toodetele 140 g/l (2010). 2K Supra A.T. matt sisaldab max 70 g/l LOÜ, 2K Supra A.T. poolläikiv sisaldab max 73 g/l LOÜ

Vaheliiv – Kasutada LOBA® Perfovilti 180. Karedam abrasiiv võib jätta kriime ja ei sobi kasutada enne viimase lakikihi pealekandmist. Kui järgmise lakikihi pealekandmine toimus varem kui 24 tunni pärast, pole vaheliiv vajalik. Enne viimase lakikihi peale kandmist tehtav vaheliiv võimaldab saada täiuslikuma lõpptulemuse.

Viskoossus DIN4: Matt 19+/- 2s, poolmatt 21+/- 2s

Kasutusjuhend

Kasutamine parkett- ja puitpõrandatel:

- Korralikult loksutada, lisada kõvendi vahekorras 10:1 ja segada loksutades
- Osalise koguse puhul kasutada LOBA segunõud
- Mitte valada otse põrandale, vaid kasutada LOBA plastämbrit
- Valmissegatud lakk on kasutuskõlblik 2 tundi
- Järgida ohutusnõudeid
- Jälgida kliimaatilisi tingimusi: temperatuur ja suhteline õhuniiskus
- Tagada ventilatsioon tööpiirkonnas
- Vt Üldine info Loba vesialuseliste toodete kohta

Ettevalmistus

- Põrand lihvida, puhastada tolmust
- Kruntlakk peab olema kuivanud vastavalt selle tehnilistele nõuetele
- LOBA 2K Supra A.T. kanda peale rulliga
- Lasta kuivada 8-10 tundi
- Kerge vahelihv ja viimane kiht lakki kanda peale rulliga

Kruntlakid - Vähendavad lippide liimumist, eriti troopilistel puitudel.

LOBA HS GlobaSeal, LOBA WS EasyPrime, LOBA PrimaSeal (lahustibaasiline)

Ettevalmistus PVC ja linoleumi lakkimiseks

- Teha süvapuhasustus, eemaldada täielikult kõik hooldusvahendite jäljed, et vältida probleeme laki nakkumisel
- Pesta üle puhta veega
- Lasta täielikult kuivada
- Üks kiht LOBA 2K Supra A.T. kanda peale rulliga

Süvapesu-

PVC

- CareRemoveriga
- Kuivamisaeg ca 2 tundi

Linoleum

- CareRemover
- Kuivamine üleöö

Kasutusjuhend korkpõrandatele lakkimiseks

- Peale liimimist kork rullida üle, et oleks tihedalt põrandale liimitud
- Lakki kanda maksimum 2 kihti päevas

Viimistlemata kork

- Kanda rulliga 3 kihti lakki korgile
- Peale esimese kihi kandmist lasta kuivada üleöö, et vähendada korgigraanulite paisumise võimalust
- Vahelihv enne viimase lakikihi pealekandmist

Eel-lakitud kork

- Järgida tootjapoolset informatsiooni
- Kui lakkimine on lubatud, siis teha vahelihv ja kanda rulliga kaks kihti LOBA 2K Supra A.T.

Vana lakikihi ülelakkimine

- Süvapesu CareRemover'iga. Vajalik ühekettaline poleermasin ja roheline või punane poleerviilt. Kõik hooldusvahendite jäägid tuleb enne lakkimist täielikult eemaldada, et vältida probleeme laki nakkumisega
- Pesta üle puhta veega
- Peale kuivamist teha põhjalik vahelihv
- Kanda rulliga 2 kihti LOBA 2K Supra A.T.

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.