

LOBASOL® Markant



Toote kirjeldus

Naturaalsetel õlidel ja vahadel põhinev õlivaha puitpõrandatele. Muudab põranda vastupidavaks kriimustamisele, niiskusele ja mustusele. Rõhutab puidu naturaalsel tooni ning struktuuri. Lihtsustab hilisemat puhastamist ning hooldamist.

Kasutusala

Sobib puitpõrandate, parketi ja korgi õlitamiseks.

Olulised omadused

- Moodustab õhukese kriimustusekindla kaitsekihi
- Vastupidav mustusele ja porile
- Lihtne kasutada
- 10 erinevat värvitooni
- Vee-, mustuse- ja kriimustamiskindel
- Pind jääb siidne ja särav

Tehniline info

		Kulu	Sõltuvalt puidu absorbeerimisvõimest: ca 20 g/m ² teraslabidaga ca 60-80 g/m ² harja või rulliga
Artikkel nr	10508	Tööriistad	LOBATOOL rull Microfaser 60-80 LOBATOOL roostevaba pahtlilabidas LOBATOOL õlihari
		Ühtlustamiseks	LOBATOOL beež poleervilt
Pakendi suurus	Läbipaistev poolmatt, matt ekstra matt: 10l, 2,5l, 0,75l Markant Nature: 2,5l ja 0,75l Värviline: 0,75l	Kuivamisaeg	Esimese värvi pealekandmine 12 tunni pärast, 24 tunni jooksul Kõndimine 12 tunni pärast Kerge koormus 24 tunni pärast Lõplikult valmis 10 päeva pärast
Pakkimine	Alus: 42 x 10l Kast: 4 x 2,5l Alus: 120 x 2,5l Kast: 6 x 0,75l Alus: 432 x 0,75l	Ladustamine ja transport	Ei ole külmatundlik; kasutuskõlblik 36 kuud; ADR määratluse järgi mitteohtlik
Kuivainete sisaldus	Markant matt: 52 ±2% Markant poolmatt: 47.4 ±2% Markant Nature: 54 ±2% Markant värviline: 58.4 ±2%		
Giscode	Ö 60	Lahusti	Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks

Kasutatud õliseid lappe ja teisi töövahendeid hoida suletud nõus. Õlivahaga kokkupuutunud lapid, poleervildid jm tuleks hoida vetteasetatuna eraldi asuvas ruumis või muuta tuleohutuks mõnel muul viisil.

NB! Isesüttimise oht!

Sisaldus:

Rafineeritud taimsed õlid (päevalille õli, sojaõli), taimsed vahad (karnauba), ränihape, kuivamisained (pliivabad), antioksüdeerijad (fenooli ja oksiiimi vabad).

LOBASOL® Markant



Kasutusjuhend:

- Purki enne avamist korralikult loksutada
- Mitte panna toodet otse põrandale
- Järgida ohutusnõudeid
- Arvestada kliimaatilisi tingimusi
- Tagada korralik ventilatsioon

Ettevalmistus- parketile ja täispuidust põrandale:

Parketi pind peab olema kuiv, hästi lihvitud, puhastatud õlist, vahast, lihvimistolmust.

Toonimisel on kõik lihvimise vead paremini nähtavad, seepärast soovitame meie juhendit: Lihvimise juhend puidu toonimisel.

Markant transparent/värvitu kasutamine teraslabida või rulliga:

1. Kanda Markant värvitu õlivaha teraslabidaga põrandale, töötamiseks jagage põrand osadeks
2. Üleliigne õli eemaldada koheselt lapi või poleermasinaga beeži vildiga poleerides.
3. Kuivamisaeg ööpäev, kuid mitte kauem kui 24 tundi.
4. Teine (õhuke)kiht Markant värvitu õlivaha kanda põrandale Microfaser 60/80 rulliga.

Markant transparent/värvitu kasutamine õliharjaga:

1. Kanda Markant värvitu õlivaha LOBA õliharjaga ühtlaselt õhukese kihina
2. Kuivamisaeg ööpäev, kuid mitte kauem kui 24 tundi.
3. Vajadusel puhasta pind liigsest õlist ja lihvimistolmust.
4. Kanda peale teine (õhuke) kiht Markant värvitu õlivaha LOBA õliharjaga.

Kasutamine Markant Color teraslabida või rulliga:

1. Kanda Markant Color põrandale, töötamiseks jagage põrand osadeks. Vanade põrandate puhul, millel võib esineda vahesid ja pragusid või faasiga laudade korral, kasutada nendest kohtadest liigse õli eemaldamiseks Microfaser 60/80 rulli (Color õli mitte rulliga peale kanda!)
2. Üleliigne õli eemaldada koheselt lapi või poleermasinaga beeži vildiga poleerides.
3. Kuivamisaeg kuni ööpäev, kuid mitte kauem kui 24 tundi.
4. Kanda Microfaser 60/80 rulliga peale teine kiht Markant värvitu õli.

Märkus!

Puidu loomulikul toonil, struktuuril, poorsusel ning samuti lihvimisel on väga oluline mõju saadud tooni tulemusele.

Soovitame kindlasti enne tööga alustamist värvitooni toonitaval põrandal testida. Testimisel kasutada sama puitu, mida on plaanis kasutama hakata ning mis on samal viisil lihvitud. Teraslabida kasutamine on võimalik vaid siis, kui põrandal puuduvad praod, sest õli valgub nendesse vahedesse ning see ei kuiva täielikult pikka aega. Kui kuivamise aeg enne teise kihi panekut ületab 24 tundi, tuleb teha vahepealne lihvimine enne teise kihi pealekandmist. **Markant Colori puhul ärge mingil juhul tehke lihvimist enne teise kihi panekut**, vastasel juhul võivad tekkida haardumisel häireid.

Kasutamine korkpõranda puhul:

Liim peab olema täielikult kuivanud (vastavalt tootja tehnilisele infole). Pind peab olema kuiv ning puhastatud mustusest ja liimi ülejääkidest.

Pressitud korgist korkpõranda puhul:

1. Kanda Markant õlivaha peale Microfaser 60/80 rulliga ühtlase õhukese kihina (ca 90 g/m²)
2. Lasta kuivada üleöö, mitte kauem kui 24 tundi
3. Kanda Markant õlivaha peale Microfaser 60/80 rulliga ühtlase õhukese kihina (ca 60 g/m²)
4. Lõplik kõvenemine kuni korkpõrand muutub nakkevabaks võib võtta aega kuni 3 päeva, olenevalt ruumi kliima tingimustest.

Korgist laudparketi puhul:

1. Kanda Markant õlivaha peale Microfaser 60/80 rulliga ühtlase õhukese kihina (ca 100 g/m²)
2. Peale vähemalt 48 tunnist seismist tehakse esimene hooldusõlitus LOBA PolishWax´iga, mis ühtlasi on ka õlitamisprotsessi teine etapp.

LOBASOL® Markant



Siintoodu on osa LOBASOL toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.