

LOBADUR® OptiFill

Toote kirjeldus

Vesialuseline, kiirestikuivav lihvimistolmuga segatav akrülaatpahtlipõhi.

Kasutusala

Pragude ja väiksemate vigastatud kohtade pahteldamiseks parkett- ja puitpõrandatel. Saab kasutada Euroopa heledatoonilistel puitudel – tamm, saar, vaher, hele pöök. Sobib töötlemiseks kõigi LOBADUR WS toodetega. Segatuna puidutolmuga on väga hea täitevõimega ning suurepärase nakkeomadustega. Naelte ja kruvidega kinnitatud põrandat tavaliselt ei pahteldata, kuna kuivanud pahtel võib pragudest välja pudeneda.

Omadused

madal kulu
kiirestikuivav
lihtne kasutada

Tehniline info

Artikkel nr	11423	Kulu	Äsja paigaldatud uuele väikeste pragudega parketile ca 50ml/m ² (20 m ² / l).
Kuivaine sisaldus:	20 +/- 1%	Tööriistad	LOBATOOL roostevabast terasest pahtlilabidas.
Pakendi suurus	5l	Kuivamisaeg	Olenevalt pragude suurusest võimalik lihvida 20-40 min.pärast
Pakkimine	Alus: 128x5l Kast: 4x5l	Lõppviimistlemine	LOBADUR® WS vesialuseliste lakkidega min 1 tunni pärast.
Ladustamine ja transport	+5°C kuni +25°		Soovitustes on arvestatud õhutemperatuuriga alates +18 C ja suhtelise õhuniiskusega mitte üle 65%.
Giscode	W2+	Lahusti	Toode on valmis kasutamiseks ega vaja lahustamist.

Viskoossus DIN4 : Pole määratud

Kasutusjuhend

Sobivad puiduliigid:

tamm, saar, vaher, hele pöök
Termotöödeldud puiduliikide – suitsutamm, erksavävilistel puiduliikide - pirn, kirss, aurutatud pöök ja troopiliste puiduliikide puhul kasutada LOBADUR EasyFillPlusi

Korralikult loksutada

LOBADUR® EasyFillPlus segada peene lihvimistolmuga ühtlaseks massiks

Mida peenem on lihvimistolm, seda kergemini on pahtlisegu pragudesse kantav ja paremini liimuv

Enne viimast lihvimist pahteldada terve põrand, Suuremate pragude juures korrata pahteldamist peale kuivamist vastavalt vajadusele.

Peale pahteldamist kõik jäägid hoolikalt eemaldada

Viimasel lihvimisel lihvida põhjalikult kogu pahteldatud pind

LOBADUR® OptiFill

Soovitused parkett-ja puitpõranda pahteldamisel

Põrand lihvida jämeda ja keskmise liivapaberiga (paberi jämedus 36, 60)

Pahteldada põranda pahtlilabidat kasutades

Lasta kuivada 20-40 min.

Viimane lihvimine (paberi jämedus 100/120)

Viimistleda

Sobivad pinnaviimistlusvahendid

Kõik vesialuselised LOBADUR krundid ja lakid.

Õlibaasiliste toodete LOBADUR HS GlobaSeal, LOBADUR ProColor, LOBADUR PrimaSeal ja LOBASOL õlide puhul kasutada LOBADUR WS EasyFillPlusi

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.