

Tehniline informatsioon

LOBADUR® WS OptiFinish



Toote kirjeldus

1-komponentne vesialuseline polüretaan-akrüülide baasiline lakk parkett- ja täispuidust põrandatele.

Kasutusala

Parkett- ja laudpõrandate lakkimiseks, tavakasutus. Sobib eluruumidesse, hea vastupidavusega..

Olulised omadused

- väike kulu
- lihtne peale kanda
- hea hinna ja kvaliteedi suhe

Tehniline info

Artikkel nr	11503	Kulu	Rulliga 8-10 m ² /l (iga kiht)
Läikeaste	Matt/Satiin 21, poolläikiv 31	Tööriistad	LOBATOOL rull DeLuxe 120, LOBATOOL rull Microfaser 100-120
Kuivaine sisaldus	Poolmatt 30 +/- 2% Matt/Satiin 31 +/- 2%		
Pakendi suurus	poolläikiv ja matt/Satiin 10l, 5l,	Kuivamisaeg	Vähemalt 4-6 tundi, kerge koormus pärast 24 tundi, lõplik kuivamine ca 5 päeva.
Pakkimine	Alus: 60x10l Alus: 128x5l Kast: 4x5l	Vahelihvimine	Varaseima vahelihvimise võimalus 8-10 tunni pärast. Kui teine kiht peale kanda 24 tunni jooksul, siis vahelihv pole vajalik. Vahelihv enne viimast kihti ühtlustab pinda.
Giscode	W3+	Ladustamine ja transport	Kindlalt suletud nõus, +5° C kuni +25° C. Säilimisaeg 6 kuud.
		Lahusti	Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks.

2004/42/CE

EU VOC normatiiv seda liiki toodetele 140g/l (2010) OptiFinish sisaldab max 70 g/l LOÜ

Viskoossus DIN4 20+/- 2s

Kasutusjuhend

- Korralikult loksutada
- Mitte valada otse põrandale, vaid kasutada LOBATOOL plastämbrit

Põrandastuudio/ Linnusilm OÜ
Pärnu mnt 142
11317 Tallinn
E – R 9-18

Tel 6 115 621
Mob 50 50 530

e-mail: linnusilm@parkett.ee
kodulehekül: www.parkett.ee

Tehniline informatsioon

LOBADUR® WS OptiFinish



- Ventileerida tööruume

Ettevalmistus

- Põrand lihvida, puhastada tolmust, õlist, vahast, katta kruntlakiga. Lasta kuivada vastavalt nende tehnilistele nõuetele.
- LOBADUR OptiFinish kanda rulliga peale
- Lasta kuivada 8-10 h
- Vahelihv ja viimane kiht lakki kanda peale rulliga.

Sobivad krundid

Troopilistel puiduliikidel: LOBADUR WS EasyPrime, LOBADUR PrimaSeal (lahustibaasiline),

Soovitused kasutamisel ilma kruntlakita

Võimalik tamme, saare, vahtra ja pöögipõrandatel, mis on paigaldatud jäikade liimidega. Puiduliikude puhul, mis on niiskustundlikud, põrandaküttega parkettpõrandatel ja renoveerimisel soovitav katta ühe kihiga päevas.

1. Pind ette valmistada, rullida OptiFinish pinnale
2. Lasta kuivada 4-6 tundi
3. Kanda OptiFinish pinnale
4. Lasta kuivada 8-10 tundi
5. Vahelihvimine
6. Kanda OptiFinish pinnale