

LOBADUR® WS Sealer FR



Toote kirjeldus

2-komponentne lakk, muudab pinna tulekindlaks vastavalt EN1350 1-1 klass CFl-s1

Kasutusala

Parkett- ja puitpõrandate lakkimiseks, mille töötlemata puidu tihedus jääb $\geq 0,47 \text{ g/cm}^3$. Soovitatakse ka juhul, kui minimaalne puidukiht on õhem kui standardiga EN 14342 ette nähtud (nt renoveerimisel), samuti mittestandardsetele puitpõrandatele.

Olulised omadused

Vastab tuleohutus klassifikatsioonile EN 13501-1 Cfl-s1

Lisaks tulekaitsele annab põrandale kaunit viimistletud lõpptulemuse

Tehniline info

Artikkel nr	11833	Kulu	Rulliga 8-10 m ² /l (iga kiht); 100-120 ml/m ²
Kuivaine sisaldus	34 +/- 2% (valmis segamiseks)	Tööriistad	LOBATOOL rull DeLuxe 120, LOBATOOL rull Microfaser 100-120
Viskoossus DIN4	23 +/- 2s	Kuivamisaeg	Teist kihti on võimalik peale kanda ca 12 tunni pärast, kuid mitte hiljem kui 24 tunni möödudes.
Pakendi suurus	5kg komponent A ja B	Ladustamine ja transport	Kindlalt suletud nõus, +5° C kuni +25°C. Säilimisaeg 12 kuud. ADR määratluse järgi ei kuulu ohtlike ainete hulka.
Pakkimine	Alus: 128x5l Kast: 4x5l	Lahusti	Mitte lahustada! Kui koostisained A ja B on omavahel segatud, on toode valmis kasutamiseks.
Giscode	W3+		

2004/42/CE

Eu VOC normatiiv seda liiki toodetele 140 g/l (2007/2010). See toode sisaldab max 72g/l LOÜ

Kasutusjuhend

Koostisaine A valada segamisämbrisse ja loksutada korralikult
Lisada aeglaselt koostisaine B vahekorras 10:1, pidevalt segades
Valmissegule tuleb kasutada kahe tunni jooksul

Soovitav tööde järjekord parketile ja täispuit põrandale

Pealekandmine puidu loomuliku tooni säilitamiseks

Ettevalmistatud põrandale kanda peale LOBADUR® WS EasyPrime ja lasta kuivada

Lasta kruntlakk kuivada vastavalt tehnilistele juhenditele

Rullida kaks kihti LOBADUR® WS Sealer FR, lastes esimest kihti kuivada ca 12t enne teise kihi pealekandmist

Lasta kuivada üleöö, kerge vahelihv

Kanda pahtliabidaga peale LOBADUR® TopGel, lasta kuivada vastavalt tehnilisele juhendile

Kanda rulliga LOBADUR® WS 2K Duo (sobivad kõik läikeastmed, v.a. läikiv)

Pealekandmine puidu tooni võimendamiseks

Ettevalmistatud pinnale kanda LOBADUR® GlobaSeal

Lasta kruntlakk kuivada vastavalt tehnilistele juhenditele

Rullida üks kiht LOBADUR® WS Sealer FR

Lasta kuivada üleöö, kerge vahelihv

Kanda pahtliabidaga peale WS TopGel, lasta kuivada vastavalt tehnilistele juhenditele

Tehniline informatsioon

LOBADUR® WS Sealer FR



Kanda rulliga peale LOBADUR® WS 2K Duo (sobivad kõik läikeastmed, v.a. läikiv)
Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.