

LOBADUR® WS Sealer FR

Toote kirjeldus

2-komponentne lakk, muudab pinna tulekindlaks vastavalt EN1350 1-1 klass Cffl-s1

Kasutusala

Parkett- ja puitpõrandate lakkimiseks, mille töötlemata puidu tihedus jääb $\geq 0,47 \text{ g/cm}^3$. Soovitatakse ka juhul, kui minimaalne puidukiht on õhem kui standardiga EN 14342 ette nähtud (nt renoveerimisel), samuti mittestandardsetele puitpõrandatele.

Olulised omadused

Vastab tuleohutus klassifikatsioonile EN 13501-1 Cfl-s1

Lisaks tulekaitsele annab põrandale kaunit viimistletud lõpptulemuse

Tehniline info

Artikkel nr	11833	Kulu	Rulliga 8-10 m ² /l (iga kiht); 100-120 ml/m ²
Läikeaste	Pole määratud	Tööriistad	LOBATOOL rull DeLuxe 120, LOBATOOL rull Microfaser 100-120
Kuivaine sisaldus	28 +/- 1%(valmis segamiseks)		
Pakendi suurus	5kg komponent A ja B	Kuivamisaeg	Teist kihti on võimalik peale kanda ca 12 tunni pärast, kuid mitte hiljem kui 24 tunni möödudes.
Pakkimine	Alus: 128x5l Kast: 4x5l Alus: 480x1l Kast: 12x1l Alus:60x10l Kast: 1x10l	Ladustamine ja transport	Kindlalt suletud nõus, +5° C kuni +25°C. Säilimisaeg 12 kuud. ADR määratluse järgi ei kuulu ohtlike ainete hulka.
Giscode	W3+ asendatav vastavalt TRGS617	Lahusti	Mitte lahustada! Kui koostisained A ja B on omavahel segatud, on toode valmis kasutamiseks.

2004/42/CE

Eu VOC normatiiv seda liiki toodetele 140 g/l (2007/2010). See toode sisaldab max 72g/l LOÜ

Viskoossus DIN4 20 sek suureneb 40sek'le (peale kokkusegamist valmis kasutamiseks)

Kasutusjuhend

Koostisaine A valada segamisämbrisse ja loksutada korralikult

Lisada aeglaselt koostisaine B vahekorras 10:1, pidevalt segades

Valmissegut tuleb kasutada kahe tunni jooksul

Soovitav tööde järjekord parketile ja täispuit põrandale

Pealekandmine puidu loomuliku tooni säilitamiseks

Ettevalmistatud põrandale kanda peale LOBADUR® WS EasyPrime ja lasta kuivada

Lasta kruntlakk kuivada vastavalt tehnilistele juhenditele

Rullida kaks kihti LOBADUR® WS Sealer FR, lastes esimest kihti kuivada ca 12t enne teise kihi pealekandmist

Lasta kuivada üleöö, kerge vahelihv

Kanda pahtlilabidaga peale LOBADUR® TopGel, lasta kuivada vastavalt tehnilisele juhendile

Kanda rulliga LOBADUR® WS 2K Duo (sobivad kõik läikeastmed, v.a. läikiv)

Pealekandmine puidu tooni võimendamiseks

Ettevalmistatud pinnale kanda LOBADUR® GlobaSeal

Lasta kruntlakk kuivada vastavalt tehnilistele juhenditele

Rullida üks kiht LOBADUR® WS Sealer FR

Lasta kuivada üleöö, kerge vahelihv

Kanda pahtlilabidaga peale WS TopGel, lasta kuivada vastavalt tehnilistele juhenditele

Kanda rulliga peale LOBADUR® WS 2K Duo (sobivad kõik läikeastmed, v.a. läikiv)

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.