

LOBADUR® WS Viva



Toote kirjeldus

1-komponentne vesialuseline lakk (NMP-vaba)

Kasutusala

Parkett- ja puitpõrandate lakkimiseks, alates tavakasutusest kuni kõrge koormuseni.

Olulised omadused

Hea keemiline vastupidavus

Vastupidav kummijälgedele

Lihtne peale kanda

Hea valguvusega

Tehniline info

Artikkel nr	11519	Kulu	Rulliga 8-10 m ² /l (iga kiht)
Läikeaste	Matt/Satiin 20, Poolläikiv 39	Tööriistad	LOBATOOL rull DeLuxe 120, LOBATOOL rull Microfaser 100-120
Kuivaine sisaldus	31 +/- 2%	Kuivamisaeg	Vähemalt 4-6 tundi, kerge koormus pärast 4-6 tundi, lõplik kuivamine ca 5 päeva.
Pakendi suurus	Matt 10l, poolläikiv 10l, 5l, 1l	Vahelihvimine	Kui teine kiht peale kanda 24 tunni jooksul, siis vahelihv pole vajalik. Vahelihv enne viimast kihti ühtlustab pinda.
Pakkimine	Alus: 128x5l Kast: 4x5l Alus: 480x1l (ainult poolmatt) Kast: 12x1l (ainult moolmatt) Alus:60x10l	Ladustamine ja transport	Kindlalt suletud nõus, +5° C kuni +25°C. Säilimisaeg 12 kuud. ADR määratluse järgi ei kuulu ohtlike ainete hulka.
Giscode	W3+	Lahusti	Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks. Kuivamise aeglustamiseks lisada max 5% LOBADUR Argo't.

2004/42/CE

Eu VOC normatiiv seda liiki toodetele 140 g/l (2010). WS Viva sisaldab max 80g/l LOU.

Viskoossus DIN4 20+/- 2s

Kasutusjuhend

Korralikult loksutada

Mitte valada otse põrandale, vaid kasutada LOBATOOL plastämbrit

Ettevalmistus

Põrand lihvida, puhastada tolmust

LOBADUR® WS Viva peale kanda rulliga

Lasta kuivada

Vahelihv ja viimane kiht lakki kanda peale rulliga. Kõrge koormusega põranda puhul katta veel üks kiht pärast vahelihvi.

Sobivad krundid

Troopilistel puiduliikidel: LOBADUR HS GlobaSeal, LOBADUR WS Exotegrund, LOBADUR PrimaSeal (lahustibaasiline)

Tehniline informatsioon

LOBADUR® WS Viva



Kõrvalmõjude vähendamiseks : LOBADUR WS Exotegrund, LOBADUR EasyPrime, LOBADUR WS EasyStart, LOBADUR WS EasyGel, LOBADUR HS GlobaSeal.