

## LOBADUR® WS 2K Duo



### Toote kirjeldus

2-komponentne vesialuseline polüretaanlakk, mis annab eriti tugeva, kõrge elastsusega ja võrratu keemilise vastupidavuse.

### Kasutusala

Parkett- ja puitpõrandate lakkimiseks, alates tavakasutusest kuni eriti kõrge koormuseni.

Poolmatt, matt ja ekstramatt sobivad ka korgile, linoleumile ja PVC katetele.

### Olulised omadused

Lakitud pind jääb eriti tugev

Lakk jääb ka kuivades elastseks

Keemiliselt väga vastupidav

### Tehniline info

<b>Artikkel nr</b>	11466	<b>Kulu Tööriistad</b>	Rulliga 8-10 m <sup>2</sup> /l LOBATOOL rull DeLuxe 120, LOBATOOL rull Microfaser 100-120
<b>Läikeaste</b>	Poolmatt (ca 25), matt (ca 18), Ekstramatt (ca 14), Anti-Slip R10 (ca10), Anti-Slip R9 (ca 18)		
<b>Kuivaine sisaldus</b>	Ekstramatt 38 ± 2% Matt, Anti-Slip R10 37 ± 2% Poolmatt, Anti-Slip R9 35 ± 2%		
<b>Viskoossus DIN4</b>	Ekstramatt 35 ± 2s Matt 31 ± 2s Poolmatt 22 ± 2s Anti-Slip R9 30 ± 2s Anti-Slip R10 31 ± 2s		
<b>Pakendi suurus</b>	Matt ja poolmatt 5kg, 1kg Ekstramatt, Anti-Slip 9 ja Anti-Slip 10 5kg iga pakend sisaldab tugevdajat (Härter)	<b>Kuivamisaeg</b>	Vähemalt 4-6 tundi, kerge koormus pärast 24 tundi, lõplik kuivamine ca 8 päeva.
<b>Pakkimine</b>	Alus: 96x5l Kast: 2x5l Alus: 360x1l (matt ja poolmatt) Kast: 6x1l (matt ja poolmatt)	<b>Ladustamine ja transport</b>	Kindlalt suletud nõus, +5° C kuni +25°C. Säilimisaeg 12 kuud. ADR on vajalik kõvendile, Xi ärritav !
<b>Giscode</b>	W2/DD+ Ekstramatt W3/DD+	<b>Lahusti</b>	Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks. Kuivamise aeglustamiseks lisada lakisegule LOBADUR WS Argo't.

2004/42/CE

Eu VOC normatiiv seda liiki toodetele 140 g/l (2010). WS 2K Duo matt, poolmatt, Anti-Slip R10 ja Anti-Slip R9 sisaldavad max 49 g/l LOÜ, WS 2K Duo ekstramatt sisaldab max 67 g/l LOÜ (segatuna kõvendiga)

### Kasutusjuhend

Korralikult loksutada, lisada kõvendi vahekorras 10:1 ja segada loksutades

## Tehniline informatsioon

# LOBADUR® WS 2K Duo



Osalise koguse puhul kasutada LOBATOOL segunõud  
Mitte valada otse põrandale, vaid kasutada LOBATOOL plastämbrit  
Valmissegatud lakk on kasutuskõlblik 2 tundi

### **Ettevalmistus**

Põrand lihvida, puhastada tolmust  
Kruunlakk peab olema kuivanud vastavalt selle tehnilistele nõuetele  
LOBADUR WS 2K Duo kanda peale rulliga  
Lasta kuivada  
Vahelihv ja viimane kiht lakki kanda peale rulliga

### **Sobivad krundid**

*Troopilistel puiduliikidel:* LOBADUR HS GlobaSeal, LOBADUR WS Exotegrund, LOBADUR PrimaSeal (lahustibaasiline)  
*Vähendavad kõrvalmõjusid:* LOBADUR HS GlobaSeal, LOBADUR WS Exotegrund, LOBADUR WS EasyPrime, LOBADUR WS EasyStart

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.