

LOBADUR® WS Supra A.T.

Toote kirjeldus

2-komponentne vesialuseline täispolüretaanlakk, tugevdatud keraamiliste lisanditega, mis annab eriti tugeva kriimustuste kindla pinna, kõrge elastsuse ja võrratu keemilise vastupidavuse.

Kasutusala

Parkett- ja laudpõrandate ning korkkatete lakkimiseks, alates tavakasutusest kuni eriti kõrge koormuseni. PVC ja linoleum, CV ja mittevulkaniseeritud kummkatted (EPDM) alates tavakasutusest kuni eriti kõrge koormuseni. Võib kasutada polüretaanlakkidega tehases lakitud põrandatel, juhul kui tootja on niimoodi soovitanud. Ei soovitata elektrit juhtivatele ja elektrostaatilistele põrandakatetele.

Olulised omadused

Tugevdatud keraamiliste lisanditega, mis annab eriti tugeva kriimustuste kindla pinna, kõrge elastsuse ja võrratu keemilise vastupidavuse

- Võrdlusuuringutel parimad näitajad
- Vastav kõrgemaile standarditele
- Väga vastupidav pika aja jooksul
- Kannatab kõrgeid koormusi
- Universaalne kasutusala

Tehniline info

Artikkel nr	11465	Kulu	Rulliga 8-10 m ² /l, 100-120 ml/ m ²
Läikeaste	Poolläikiv (ca 44), matt (ca 25). Läikeaste on määratud 60°C. Läikeaste sõltub temperatuurist, õhuniiskusest kuivamise ajal.	Tööriistad	LOBATOOL rull DeLuxe 120, LOBATOOL rull Microfaser 100-120
Kuivaine sisaldus	32 +/- 1% peale segamist	Kuivamisaeg	Vähemalt 4-6 tundi, kerge koormus pärast 24 tundi, lõplik kuivamine ca 5 päeva. Kuivamise aeglustamiseks lisada lakisegule LOBADUR WS Argo't.
Pakendi suurus	Matt 5kg, poolläikiv 5kg, 1kg - iga pakend sisaldab tugevdajat (Härter)	Ladustamine ja transport	Kindlalt suletud nõus, +5° C kuni +25°C. Säilimisaeg 12 kuud. ADR määratluse järgi ei ole toode ohtlik.
Pakkimine	Alus: 96x5l Kast: 2x5l Alus: 360x1l Kast: 6x1l	Lahusti	Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks.
Giscode	W3/DD+		

2004/42/CE

Eu VOC normatiiv seda liiki toodetele 140 g/l (2007/2010). WS 2K Supra A.T. matt sisaldab max 70 g/l LOÜ, WS 2K Supra A.T. poolläikiv sisaldab max 73 g/l LOÜ

Vaheliiv – Kasutada LOBATOOL Perfovilti 180. Karedam abrasiiv võib jätta kriime ja ei sobi kasutada enne viimase lakikihi pealekandmist. Kui järgmise lakikihi pealekandmine toimus varem kui 24 tunni pärast, pole vaheliiv vajalik. Enne viimase lakikihi peale kandmist tehtav vaheliiv võimaldab saada täiuslikuma lõpptulemuse.

Viskoossus DIN4 23+/- 1s peale segamist

LOBADUR® WS Supra A.T.

Kasutusjuhend

Kasutamine parkett- ja puitpõrandatel:

- Korralikult loksutada, lisada kõvendi vahekorras 10:1 ja segada loksutades
- Osalise koguse puhul kasutada LOBATOOL segunõud
- Mitte valda otse põrandale, vaid kasutada LOBATOOL plastäbrit
- Valmissegatud lakk on kasutuskõlblik 2 tundi
- Järgida ohutusnõudeid
- Jälgida kliimaatilisi tingimusi: temperatuur ja suhteline õhuniiskus
- Tagada ventilatsioon tööpiirkonnas
- Vt Üldine info Lobadur vesialuseliste toodete kohta

Ettevalmistus

- Põrand lihvida, puhastada tolmust
- Kruntlakk peab olema kuivanud vastavalt selle tehnilistele nõuetele
- LOBADUR WS 2K Supra A.T. kanda peale rulliga
- Lasta kuivada 8-10 tundi
- Kergi vahelihv ja viimane kiht lakki kanda peale rulliga

Kruntlakid - Vähendavad lippide liimumist, eriti troopilistel puitudel.

LOBADUR HS GlobaSeal, LOBADUR WS EasyPrime, LOBADUR PrimaSeal (lahustibaasiline)

Ettevalmistus PVC ja linoleumi lakkimiseks

- Teha süvapuhas, eemaldada täielikult kõik hooldusvahendite jäljed, et vältida probleeme laki nakkumisel
- Pesta üle puhta veega
- Lasta täielikult kuivada
- Üks kiht LOBADUR WS 2K Supra A.T. kanda peale rulliga

Süvapesu-

PVC

- Grundreiniger special või CareRemoveriga
- Kuivamisaeeg ca 2 tundi

Linoleum

- ³⁵/₁₇ CareRemover
- ³⁵/₁₇ Kuivamine üleöö

Kasutusjuhend korkpõrandatele lakkimiseks

- Peale liimimist kork rullida üle, et oleks tihedalt põrandale liimitud
- Lakki kanda maksimum 2 kihti päevas

Viimistlemata kork

- Kanda rulliga 3 kihti lakki korgile
- Peale esimese kihi kandmist lasta kuivada üleöö, et vähendada korgigraanulite paisumise võimalust
- Vahelihv enne viimase lakikihi pealekandmist

Eel-lakitud kork

- Järgida tootjapoolset informatsiooni
- Kui lakkimine on lubatud, siis teha vahelihv ja kanda rulliga kaks kihti LOBADUR WS 2K Supra A.T.

Vana lakikihi ülelakkimine

- Süvapesu CareRemover'iga. Vajalik ühekettaline poleermasin ja roheline või punane poleerviilt. Kõik hooldusvahendite jäägid tuleb enne lakkimist täielikult eemaldada, et vältida probleeme laki nakkumisega
- Pesta üle puhta veega
- Peale kuivamist teha põhjalik vahelihv
- Kanda rulliga 2 kihti LOBADUR WS 2K Supra A.T.

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.