



LIVIA okaspuitu pleegitav leelis (kood SO8030)
LIVIA PS0056 valge pigmendiga (kood SO8030BI)

Tehnilise info aluseks on võetud: ruumi temperatuur 23°C ja suhteline õhuniiskus 65%

Toonid	Läbipaistev, valge
Viskoossus:	
LIVIA	15" +/-3" F4
LIVIA PS0056	21" +/-4" F4
Erikaal:	
LIVIA	1,04 +/- 0,02kg/l
LIVIA PS0056	1,06 +/- 0,02kg/l
pH	14
Valmis viimistlemiseks	24 tunni pärast
Kulu	8-10 m ² /l
Aine puhassisaldus %	8,1% +/- 0,2%
LOÜ sisaldus %	0,2% +/- 0,1%
Standardpakend	10 liitrit
Ebastandardne pakend:	5 liitrit

Kirjeldus

Kasutamiseks valmis leeliseline toode, mille toimele omandab puidu pind vananenud/kulunud ilme. LIVIA on eelkõige sobiv okaspuidule, avab puidupoovid. Tamme puit muutub LIVIA'ga töödeldes väga märgatavalt tumedamaks, peaaegu mustaks.

Saadaval on ka LIVIA PS0056, mis sisaldab valget pigmenti ning vananenud/kulunud toime kõrval muudab puitu kergelt heledamaks.

Kasutusjuhend

Kanda LIVIA rulli või harjaga eelnevalt lihvitud ja harjatud puhtale puidule, jälgida et LIVIA't oleks piisaval ning kogu pind saaks ühtlaselt immutatud.

Poleerida 24 tunni pärast rohelise või musta vildiga või kõva harjaga, seejärel puhastada pörand hoolikalt tolmuimejaga. Õlitamiseks sobib kõige paremini kasutada Carver pörandõlisid.

Tähelepanu!

- LIVIA on äärmiselt leeliseline. Töötamise ajal kasutada kindlasti kummikindaid, kaitseprille ja -riideid. Silma või nahale sattumisel pesta koheselt rohke veega.
- Tööstuslikul kasutamisel veenduge eelnevalt, et masina osad vastavad leelisele töötamise nõuetele.
- LIVIA'ga töötlemine võib mõne aja jooksul põhjustada puidu tooni muutumist. Kuna see on olemas puiduliigist ja puidu struktuurist, samuti sellest, millise õliga hiljem õlitatakse, pole seda võimalik ette näha.
- Lahjendamiseks (kui on vaja) ja tööriistade pesemiseks kasutada vett.

Toode on külmatundlik!

Tühjad pakendid ära visata, eelnevalt hoolikalt tühjendada
Toode säilib avamata jahedas kuivas kohas 12 kuud