



**POLICARVER/80 läikiv** (kood VE4050)  
**POLICARVER/50 poolläikiv** (kood VE4075)  
**POLICARVER/35 poolmatt** (kood VE4055)  
**POLICARVER/20 matt** (kood VE4060)  
**POLICARVER/10 supermatt** (kood VE4090)

Tehnilise info aluseks on võetud: ruumi temperatuur 23°C ja suhteline õhuniiskus 65%

Viskoossus	23" F4 +/- 5" F4
Erimass	0,88 +/- 0,02
Puutekuiv	45 min +/- 15 min
Järgmine kiht ilma lihvimiseta	6-12 tundi
Järgmine kiht lihvimisega	6-8 tundi
Ettevaatlikult kõndida	24 tunni pärast
Löplik kuivamine	10-12 päeva
König kõvadus	82 +/- 15
Buchholz kõvadus	102 +/- 10
Taber test , kulumiskindlus	40mg +/- 10mg
Soovituslik kogus (ühele kihile)	12-14 m <sup>2</sup> /l
Maksimaalne lahusti kogus esimesele kihile (vastavalt Dir. 2004/42/CE)	10%
Tööriistade puhastamine	DILUENTE LINOLUX
Läike %:	
Policarver/80	Läikiv (ca 80% läikiv)
Policarver/50	Poolläikiv (ca 50% läikiv)
Policarver/35	Poolmatt (ca 35% läikiv)
Policarver/20	Matt (ca 20% läikiv)
Policarver/10	Supermatt (ca 10% läikiv)
Max LOÜ sisaldus %	55%
Max LOÜ sisaldus g/lt	485g/lt
Max lubatud LOÜ sisaldus	500g/lt
Standardpakend	2,5l, koheselt kasutusvalmis

### Kirjeldus

Ühekomponente uretaan õlibaasiline viimistluslakk puitpindadele. Lihtne kasutada, sobib hästi kodustes tingimustes ise peale kandmiseks.

### Kasutusjuhend

Lihvi ja vajadusel töötle pinda ning seejärel kogu peene tolm täielikult eemaldada, kasutades selleks tolmuimejat ja niisket lappi. Enne kasutamist toodet hoolikalt loksutada või segada, et ei jääks põhja setet, seejärel oodata 5-10 minutit enne kasutamist. Kanna POLICARVER 2-3 kihina harja või rulliga, pöörates tähelepanu ristirästi katmisele ja vältida kattumist. Nende kordade vahel käia pind liivapaberiga õrnalt üle. Pressitud puidu puhul tuleb enne esimese kihi peale kandmist toodet lahjendada 10% DILUENTE LINOLUX'iga.

### Hooldus

Puitpõrandate regulaarseks hoolduseks on soovitatav kasutada Carver POLISH PARQUET või RAVVIVANTE't.

### Märkused

Toodet kasutada temperatuuril +15°C kuni +30°C juures, madala °C puhul võib kuivamine pikeneda. Kanna toodet järgides ülal välja toodud soovituslikku kogust ühele kihile. Ainus sobiv krunt POLICARVER'ile on CARVEX - sünteetiline õli värvitu või eri värvitoonides.

### Asetage kasutatud lapid vette, et vältida isesüttimise ohtu!

Viimistletud pinnal võib ettevaatlikult kõndida 24h pärast. Täielikult kuivamine 10-12 päeva pärast.

**Tühjad pakendid ära visata, eelnevalt hoolikalt tühjendada!**

**Toode säilib avamata jahedas kuivas kohas 6 kuud!**