

Tehniline informatsioon

LOBA® PreTone



Toote kirjeldus

Vesialusel pigmentpeits puitpõrandate viimistlemiseks. Kasutatakse intensiivsema tooni saavutamiseks toonõlide all. Tootega saab rõhutada puidule omast elavat struktuuri ning puidusüüd.

Kasutusala

Kasutatakse viimistlemata, hoolikalt lihvitud puidul. Kasutades koos Lobasol HS 2K ImpactOilColor või Lobadur HS 2K IntensiveColor A.T. toodetega on võimalik saavutada väga palju erinevaid värviefekte.

Olulised omadused

- Toon on intensiivsem
- Vähendab õliga töödeldud puidu kolletumist
- Lihtne ja kiire pealekandmine
- Lahustivaba
- Põhimõtteliselt piiramatu värvivalik
- Neutraalse lõhnaga

Tehniline info

Artikkel nr	10612	Kulu	80-100 ml/m ²
Pakend	Kast: 6x 2,5L Alus: 144x2,5l	Tööriistad	LOBATOOL rull Microfaser 100-120 LOBATOOL prits ja Wischwiesel mopp
pH	8,4	Kuivamisaeg	Lasta kuivada üleöö. Järgmise kihi õli peab paigaldama 24 tunni sees. Ülestõusnud karv poleerida peale üleöö kuivamist spetsiaalse LOBATOOL rohelise vildiga.
Värvid	Valge, pruun, must, mocha, teras	Ladustamine ja transport	Originaalpakendis 12 kuud. Ladustamine ja transport +5 kuni +25 NB! Kaitsta külma eest! ADR määratluse järgi ei ole toode ohtlik.
Lahusti	Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks.		
Kuivainete sisaldus	4.5 ±2%		
Järgnevad tooted edasiseks töötlemiseks	Lobasol HS 2K ImpactOil Color õli Lobadur HS 2K IntensiveColor A.T. kruntlakk		

Kasutusjuhend

- Kaetav pind peab olema korralikult lihvitud ning kuiv, puidu niiskus maksimum 12%. Puidu pinnal ei tohi olla silikooni, õli, vaha, lihvimistolmu vms. jääke. Ruumi temperatuur peab olema vahemikus +15 kuni +25 °C ning suhteline õhuniiskus vahemikus 40-70%. toote enda temperatuur peab olema vahemikus + 18 kuni +25 °C.
- Tagada ventilatsioon tööpiirkonnas
- Toode valada LOBATOOL ämbrisse ning segada korralikult.
- Soovitav on teostada tooniproov. Lõplik tulemus sõltub kasutatavast puidust, selle struktuurist, pinna karedusastmest jms. teguritest ning võib olla igal põrandal unikaalne.
- Jälgida üldisi ning tootespetsiifilisi tervise ja ohutustingimusi.

Pealekandmine LOBATOOL Microfaser 100-120 rulliga

Põrandastuudio/ Linnusilm OÜ
Pärnu mnt 142
11317 Tallinn
E – R 9-18

Tel 6 115 621
Mob 50 50 530

e-mail: linnusilm@parkett.ee
kodulehekülg: www.parkett.ee

Tehniline informatsioon

LOBA® PreTone



- PreTone kantakse peale pikki lauda LOBATool Microfaser 100-120 rulliga ühtlase kihina
- Lasta kuivada üleöö
- Pind ühtlustada LOBATool rohelise vildiga
- Järgmine kiht õli/lakki kanda peale hiljemalt 24 tunni jooksul

Pealekandmine mopiga

- PreTone kantakse peale LOBATool Wichiesel mopiga soovitatavalt puidusüü suunas
- Lasta kuivada üleöö
- Pind ühtlustada LOBATool rohelise poleerimisvildiga ning puhastada korralikult tolmust
- Järgmine kiht õli/lakki peale kanda hiljemalt 24 tunni jooksul

Töötlemine Lobasol HS 2K ImpactOil Color õliga

Pinda töödelda HS 2K ImpactOil või HS 2K ImpactOil Color õliga vastavalt toote kasutusjuhendile

Töötlemine Lobadur HS 2K IntensiveColor A.T. kruntlakiga

- Peale kanda Lobadur HS 2K IntensiveColor A.T vastavalt kasutusjuhendile
- Seejärel kanda peale Lobadur viimistluslakk vastavalt kasutusjuhendile.

Pealekandmine LOBATool pritsiga

Suurematel pindadel on pritsimeetodiga võimalik kokku hoida märgatavalt aega. PreTone pealekandmist peaks sellisel juhul teostama vähemalt 2 töömeest, kuna toode on vaja ühtlustada koheselt pärast pealekandmist. Suurematel kui 100m² pindadel on vajalik kasutada vähemalt kahte poleerimismasinat.

- Enne töödega alustamist tuleb kinni katta kõik ukсед, uksepakud, liistud jms, et vältida viimistlusvahendi sattumist nende pinnale
- PreTone pihustada pritsiga parketile võimalikult ühtlase reana, hoides seejuures pihustiotsa ühtlase nurga all ning ühtlasel kaugusel põrandast. Seejärel koheselt ühtlustada LOBATool Wichiesel mopiga. Pealekandmine toimub ridade kaupa
- Lasta kuivada üleöö
- Pind ühtlustada LOBATool rohelise poleerimisvildiga ning puhastada korralikult tolmust
- 24 tunni jooksul kanda peale Lobasol HS 2K ImpactOilColor vastavalt toote kasutusjuhendile

Oluline informatsioon

Puidutooni intensiivsust on võimalik tõsta kandes peale kaks kihti PreTone peitsi

Puhastusvahendid

Tööriistad ning abivahendid puhastada koheselt puhta veega

Kuivamisaeg

Näidatud kuivamisaeg kehtib järgmistel tingimustel: temperatuur +20C ning suhteline õhuniiskus 55-65%. Eelduseks on tööruumide hoolikas, kuid tõmbetuule vaba ventileerimine. Liiga kõrge õhuniiskus või vähene ruumide ventileerimine võib põhjustada kuivamisaja pikenemist. Enne lõpliku kuivamist ei tohi paigaldada katematerjale ning teostada märgpuhastust

Parketilippide liimumine

Ujuva parketi, põrandalaudade, industriaalparketi, suure ioonpaisumisega puitude ning põrandakütte korral soovitate kasutada õlibaasilist viimistlust. Kuna sellisel juhul ei teki lippide omavahelist liimumist ning pragusid viimistluskihti

Viimistluskohti mõjutavad tegurid

Parketi alusvaibad, mööbliljalad, -rattad, parketiliimid jms. materjalid võivad põhjustada viimistluskihi pehmenemist ja tonaalsuse muutumist. Materjali kogunemine parketilippide vahedesse võib mõjutada pinnaühtlust ning välimust. Viimistluskihi kokkupuude juuksevärvide ja rehvide pinnaga võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.