

## LOBADUR® HS 2K Intensive ADVANCED TECHNOLOGY

### Toote kirjeldus

2-komponentne, kõrge kuivaine sisaldusega, õlibaasiline kruntlakk puitpõrandatele. Annab õlitatud puidu pinnale omase sooja ning veidi tumedama tonaalsuse.

### Kasutusala

Sobib enamvähem kõikidele Euroopa ja eksootilist päritolu puitudele. Enne kasutamist kontrollida tootja lubatud puiduliikide nimekirja või kontakteeruda maaletoojaga.

### Olulised omadused

- Rõhutab puidu loomulikku tooni
- Koobalti ja butanoonoksiimi vaba
- Õlitatud pinna välimus kombineeritud laki eelistega
- Lihtne ja kiire pealekandmine
- Ei „tõsta karva“
- Kiirelt kuivav. Laki pealekandmine on võimalik ka keerulistest tingimustes ca 12 tunni pärast
- Ei esine lippide kokkuliikumist

### Tehniline info

<b>Artikkel nr</b>	11053	<b>Kulu</b>	25-50 m <sup>2</sup> /kg, 20-40 g/ m <sup>2</sup> oleneb pinna imamisvõimest
<b>Läikeaste</b>	n/a	<b>Tööriistad</b>	LOBATOOL rull Microfaser 60-80 Roostevabast terasest labidas LOBATOOL beež poleerviit.
<b>Kuivaine sisaldus</b>	93%		
<b>Pakendi suurus</b>	2,5 kg- iga pakend sisaldab kõvendit (Härter)	<b>Kuivamisaeg</b>	Vähemalt 12 tundi, või oodata kuni pind on lõplikult kuivanud
<b>Pakkimine</b>	Alus: 120x2,5 kg		
<b>Giscode</b>	Kast: 4x2,5 kg Ö40/DD+	<b>Lahusti</b>	Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks
<b>Ladustamine ja transport</b>	Originaalpakendis 12 kuud. ADR määratluse järgi ei ole toode ohtlik. Ei ole külmatundlik. NB! MÄÄRDUNUD TÖÖVAHENDID ON TULEOHTLIKUD!		

### Kasutusjuhend

- Kaetav pind peab olema korralikult lihvitud ning kuiv, puidu niiskus maks. 10%. Puidu pinnal ei tohi olla vana silikooni, õli, vaha, lihvimistolmu vms. jääke. Ruumi temperatuur peab olema vahemikus +15° kuni +25°C.
- Tagada hea ventilatsioon tööpiirkonnas
- Toodet korralikult loksutada, lisada kõvendi vahekorras 5:1 ja segada LOBATOOL vispliga. Osalise koguse puhul kasutada LOBATOOL mõõtudega segamismõõdu. Valmissegatud lakk on kasutatav 2 tundi.
- Mitte valda otse põrandale, vaid kasutada LOBATOOL plastämbrit
- Poleerimiseks kasutada spetsiaalset LOBATOOL beeži vilti
- Kõik tööriistad ja -vahendid kasta vette ning kuivatada väljas. ISESÜTTIMISE OHT!
- Järgida ohutusnõudeid
- Jälgida ruumide tingimusi: temperatuur ja suhteline õhuniiskus

### Paigaldamine rulliga

## LOBADUR® HS 2K Intensive ADVANCED TECHNOLOGY

- Põrand lihvida, puhastada tolmust
- Kanda peale õhuke kiht HS 2K Intensive kruntlakki LOBATOOL Microfraser 60/80 rulliga
- Lasta imenduda 30-60 minutut, olenevalt ruumi tingimustest. Poleerida spetsiaalse Lobatool beeži poleervildiga
- Lasta kuivada minimaalselt 12 tundi.
- Peale kuivamist kanda peale LOBADUR vesialuseline lakk

### Paigaldamine teraslabidaga

Teraslabidat mitte kasutada faasitud parketil või kergesti tooni muutvatel puitudel.

- Paigalda kruntlakk osade kaupa roostevaba teraslabidaga
- Koheselt poleerida LOBATOOL beeži poleervildiga
- Vahetult peale kogu põranda poleerimist kanda peale uus kiht kruntlakki, samuti osade kaupa
- Koheselt poleeri spetsiaalse LOBATOOL beeži vildiga
- Lasta kuivada minimaalselt 12 tundi.
- Peale kuivamist peale kanda LOBADUR vesialuseline lakk

### Erilisema tulemuse saavutamiseks soovitatav eeltöötlus

- PreTone valge
- PreTone pruun
- PreTone must

### Sobivad viimistluslakkid

- 2K InvisibleProtect A.T.
- WS Easy Finish
- WS 2K Duo
- 2K Supra AT
- WS 2K Fusion

### Vahelihv

- HS 2K Intensive kruntlakile ei tehta vahelihvi.

### Oluline informatsioon

- Peale kantava kruntlaki HS 2K Intensive kogus peab olema piisav puidu küllastumiseks. Kui seda ei saavutata või kantakse teraslabidaga peale üks kiht kruntlakki võib puidutoon hallineda või jääda ebaühtlane.
- Üleliigne kruntlakk HS 2K Intensive on vaja poleerimisega täielikult eemaldada
- Eksootilistel puidudel võib toote kuivamisaeg olla pikem
- Kasutatud töövahenditel võib esineda ISESÜTTIMISE OHT! Kasutatud töövahendid ja vildid kasta vette, kuivatada väljas.

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.