



LOBASOL® OptiPrime

Toote kirjeldus

Vesialuseline akrülaat kruntlakk rulli või pahtlilabidaga pealekandmiseks parketile ja puitpõrandatele.

Kasutusala

Kõik heledad Euroopa päritolu puidud, nt vaher, saar, kask, kuusk. Kontrolli LOBA erinevate puiduliikide nimekirja! Vajadusel küsida tehasesst/maaletoojalt. Selle nimekirja järgi sobib enamikule euroopa puitudele, ka tammele, Punasele tammele, kastanile jt. Vähendab lippide kokkuliikumist vesialuseliste lakkidega lakkimisel.

Olulised omadused

- Lihtne peale kanda
- Parandab laki nakkumist
- Hea hinna/kulu suhe

Tehniline info				
Artikkel nr	11459	Kulu	Rulliga 8-10 m ² /l	Viskoossus DIN4 - 20+/-2s
		Tööriistad	LOBATOOL rull Universal 100, LOBATOOL rull Mikrofaser 100-120. LOBATOOL roostevabast terasest pahtlilabidas	2004/42CE
Kuivainesisaldus	30 +/- 1%		Järgmine kiht kanda kõige varem 60 min pärast, kui on kasutatud rulli. Pahtlilabidaga töötades kahe kihi vahel vähemalt 30 min, enne järgmise lakikihi pealekandmist vähemalt 30 min, vajadusel lasta kauem kuivada.	EU VOC normatiiv seda liiki toodetele 140 g/l (2010) Lobadur®WS OptiPrime sisaldab max 49g/l VOC
Pakendi suurus	5l, 10l	Kuivamisaeg	Kindlalt suletud nõus, +5C kuni +25C Säilimisaeg 12 kuud; ADR normatiivide järgi ei ole ohtlik materjal.	Sobivad lakid –
Pakkimine	Alus: 60x10l Kast: 1x10l Alus: 128x5l Kast: 4x5l Alus: 480x1 Kast: 12x1l		Mitte lahustada! Toode on valmis kasutamiseks. Kuivamise aeglustamiseks lisada max 5% LOBADUR WS Argo.	Keskmine koormus: Lobadur OptFinish
	Alus: 120x2,5l Kast: 6x0,75l Alus: 432x0,75l	Ladustamine ja transport		Suur koormus: Lobadur®WS Viva.
Giscode	W2	Lahusti		Väga suur koormus: Lobadur®WS 2K Fusion
				Vahelihv – pole vajalik

Pealekandmine

- Põrand hoolikalt lihvida, puidu niiskus max 12%
- Põrand peab olema kuiv, puhastatud õli, mustuse, vaha, silikooni, lihvimistolmu jm jääkidest
- Ruumi temperatuur +15°C kuni +25°C, suhteline niiskus 40-75%, materjali temp. +18°C kuni +25°C. Tööpiirkond peab olema hästi ventileeritud
- Mitte valada otse põrandale, vaid kasutada LOBATOOL plastämbrit
- Korralikult loksutada
- Vanade, pragudega põrandate lakikulu on suurem

Pealekandmine rulliga

- Põrand ette valmistada
- Kruntlakk kanda rulliga peale
- Lasta kuivada
- Kanda peale vesialuseline Lobadur lakk

Pealekandmine pahtlilabidaga

Kasutada ainult tamme ja saare puidul. Ebatasasel ja vuukidega/pragudega põrandal kasutada **ainult rulli**.

- Põrand ette valmistada ja kanda pahtlilabidaga peale üks kiht OptiPrime kruntlakki
- Lasta kuivada kanda pahtlilabidaga peale teine kiht OptiPrime kruntlakki risti/räästi tõmmetega
- Lasta kuivada umbes 30 min ja kanda peale vesialuseline Lobadur lakk

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.