

STAUF MULTILAYER 1-KOMPONENTNE ELASTNE POLÜMEERLIIM



Toote number: 129130

Eriomadused:

- elastne, pingeid vähendav
- liimijäägid kergelt eemaldatavad
- vee- ja lahustivaba, ei paisuta puitu
- eriti sobiv mitmekihilise parketi paigaldamiseks

Sobivad parketid:

- mitmekihiline laud- ja liistparkett (DIN EN 13489)

Aluspõrandad:

- kipsivalu/ kaltsiumsulfaat valu
- asfalt - kasutades krunti STAUF VEP-195
- STAUF tasandamisegud puitpõrandatele (SPP 95, AS, GS, ES, FZ, RM, PU, SSP RAPID)
- puitlaastplaat V100 (E1), OSB plaadid, vineer
- betoonpõrand

Sobivad krundid:

- STAUF VDP130
- STAUF VPU155 S
- STAUF VEP195

Kulu:

- STAUF liimikamm nr 5 - ca 1150 g/m²

Nõuded aluspõrandale: aluspõrand peab vastama kehtivatele ehitusnõuetele. Põrand peab olema tugev, ühtlaselt tasane, puhas, ilma pragude või lõhedeta jne. Lisaks kontrollida pinna poorsust, niiskustaset ja betooni/ kipsi imamisvõimet, samuti ruumi temperatuuri, õhuniiskust ja aluspõranda temperatuuri.

Liimimine: liimi pealekandmisel kasuta sobivat liimikammi. Aseta parkett liimile, korrigeeri asendit ja fikseeri kindla vajutusega. Välti liimi sattumist materjali pealispinnale. Liimijäljed võivad rikkuda parketi viimistlust (lakki/ õli).

Lisainfo: viimistlemata puidu liimimisel vältida liimi sattumist parketi äärtele. Parketile sattunud liim võib vähendada viimistlusmaterjali vastupidavust. Parketile sattunud liim eemaldada mehhaaniliselt või kasutades spetsiaalset STAUF Cleaner'it. Soovitame eelnevalt testida viimistletud parketi vastupidavust Stauf Cleaner suhtes parketi tükil.

Liistparketi, põrandalaua ja ilma punni ja sooneta parketi liimimiseks on õigem kasutada PUK, WFR või M2A-tüüpi liime, kuna need on vähem elastsed ja parkett on kindlamalt fikseeritud.

Teadmiseks: Asfaldile paigaldades võivad liimis sisalduvad plastifikaatorid põhjustada asfaldisegu osalist lahustumist, mis võib mõjutada parketi viimistlust, eriti ilma punni ja sooneta parketil. Liim kõveneb õhus, aluspõrandas ja liimitavas puidus oleva niiskuse toimel. Mida kõrgem on õhu temperatuur, seda kiiremini liim kõveneb. Paksema liimikihi korral pikeneb ka kõvenemisaeg. Parketiliimidel, mida loetakse standardite DIN EN 114293 ja ISO 17178 järgi „elastseteks“, on kõvenenult elastsed omadused. Nende omaduste tõttu kanduvad puidupinged aluspõrandale edasi minimaalselt, kuid parketilaudade mõõtmete muutused (paisumine/ kokkutõmbumine) on lubatud.

Piirangud: eelpool toodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ on valmis alati andma tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamisega alustamist toodet väikesel pinnal testida.

Toote omadused:

- vananemisekindel
- sobib põrandaküttele
- ei ole külmataundlik
- kiirelt kõvenev

Värvus:

- beež

Avatud aeg:

- umbes 30 minutit 20°C

põrand valmis kasutamiseks:

- umbes 48 tunni pärast

Ruumi sisekliima töötamise ajal:

min 15 °C, max 75% suhteline niiskus, soovitatav kuni 65%

Pakend: 18 kg plastikämber

Transpordi ohtlikkus: puudub

Säilivusaeg: 12 kuud

Giscode: RS10

Emicode: EC1-R pluss

Aluspõranda ettevalmistamine: mehhaaniliselt töödelda vastavalt põranda tüübile ja seisukorrale. Pealispind peab olema puhastatud tolmust, värvist, liimi jm jääkidest. Soovitame kasutada tööstuslikku tolmuimejat. Kõik praod ja lõhed, mida ei ole konstruktsiooniliselt ette nähtud peavad olema täidetud vastava täitega.