



Toote kirjeldus

LOBADUR Whitener lisatakse veepõhistele LOBA kruntlakidele ja lakkidele puitpõrandate heledamiseks. Valgendamise intensiivsust saab reguleerida vastavalt pealekandmisega ühes või mitmes kihis.

Kasutusala

Sobib kõikidele heledatele puiduliikidele kui ka heledatele puitpindadele. Tumede puiduliikide puhul soovitame eelnevalt teha proovi. Soovitav mattlakiga lakkimisel.

Olulised omadused:

- Muudab sujuvalt puidupinna tooni heledust
- Rõhutab heledate pindade loomulikku heledust
- Heleduse intensiivsust võimalik muuta vastavalt soovile
- Võib kombineerida kõigi LOBA veepõhiste krunt- ja viimistluslakkidega
- Vähendab puidu loomulikku kollasust
- Pakub palju erinevaid toonimise võimalusi
- Veepõhine, lahustivaba
- Lihtne ja ohutu kasutada

Tehniline info

Artikkel nr	11540	Ladustamine ja transport	Transportida ja säilitada temperatuuril vahemikus +5-+25°C, säilimisaeg 24 kuud. ADR määratluse järgi ei kuulu ohtlike ainete hulka.
Kuivaine sisaldus	8+/-2%	Pakkimine	Kast: 15x0.80l
Pakendi suurus	80 ml		

Kasutusjuhend

- Vältige rulli jälgede tekkimist: mida tumedam on aluspind, seda suurem on rulli jälgede tekke oht.
- Materjali ei tohi põrandale valada. Kasutage LOBA lakiämbrit ja kandke pinnale ettenähtud lakirulliga.
- Kasutamine mattlakiga vähendab rulli jälgede tekkimise ohtu.
- Eelistatavalt kasutada vähemalt kahes kihis.
- Kandke Whiteneriga segatud LOBA lakke võimalikult ühtlaselt, vältides lompe ja ülekatteid.
- Äärtele kasutage äärerulle
- Tooniefekt sõltub puidu tüübist. Selleks, et hinnata saavutatavat värvitooni ja üldist optilist mõju, soovitame valmistada originaalpuidule tooninäidis enda ja tellija kinnituse jaoks.
- Vees lahustuvate puidukomponentidega (nt tanniinhape) sisaldavad puiduliigid (tamm), mille intensiivsus võib pinna piires varieeruda ja mõjutada Whiteneri toimet.
- Loksutage sisu korralikult läbi.
- Järgige üldisi ja vajadusel tootespetsiifilisi töötervishoiu ja tööohutuse eeskirju.

Segamine

- Raputage LOBA Whitenerit korralikult läbi..
- Lisage lakile vahetult enne pealekandmist.
- Lisage maksimaalselt üks nõu 1x80ml kuni 5L/kg laki kohta.
- Loksutage või segage põhjalikult (võimalik ka mehaaniliselt LOBA värvisegistiga).
- Kahekomponentsete lakkide puhul lisatakse LOBA Whitener peale kõvendi lisamist!
- LOBA Whiteneriga segatud 1-komponentne lakk tuleb peale kanda 24 tunni jooksul, 2-komponentne lakk näidatud pealekandmisaja jooksul.
- Pikema ooteaja korral ei ole tooni ühtlus garanteeritud.

Sobivus

Võib kombineerida kõigi LOBA viimistlus- ja kruntlakidega. Lakkide töötlemisomadused, kombineeritavus ja kuivamisaaeg jääb muutumatuks. Jälgige vastava laki tehnilist informatsiooni.



Tööriistade puhastamine:

Puhastage tööriistad ja seadmed koheselt veega.

Kuivamisae:

Lakkide tehnilistes infodes näidatud kuivamisajad kehtivad +20°C ja 50% suhtelise õhuniiskuse korral ning eeldavad hoolikat, tuuletõmbuseta tööpiirkonna ventilatsioon. Madalamad temperatuurid, kõrgem suhteline õhuniiskus või kehvem ventilatsioon pikendavad kuivamise aega. Mitte panna kaitsekatteid, teha pinnale märgpuhastust ega asetada vaipa enne, kui lakk on saavutanud lõpliku pinna kõvenemise. Tootespetsiifilised andmed leiate asjakohasest tehnilisest teabest.

Vahelihvimine:

Mitme laki kihi pealekandmisel, kui mõnda kihti ei lakita 24 tunni jooksul üle, siis ainus viis kihtide vahelise piisava nakkumise tagamiseks on vahelihvimise tegemine. Vahelihviga saavutatakse ühtlane pind. Pärast vahelihvi eemaldage tolm ettevaatlikult.

Lakkimine kruntlakiga või ilma:

Kruntlaki kasutamine suurendab nakkumist ja tagab viimistluse ühtlase lõpptulemuse olenemata puiduliigist. Vt. LOBA puiduliikide nimekirja.

Servade liimimine:

Vesialuselistel lakkidel on tavaliselt kalduvus servade liimumisele. Selle nähtuse minimeerimiseks soovitate: suure tõmbetugevusega elastse liimi (nt Stauf SMP390, Stauf Multilayer, Stauf SPU460 jt Stauffi liimid) kasutamine parketi liimimiseks, pragude hoolikas täitmine puidupahtliga, sobivate kruntlakkide kasutamine, näiteks LOBA EasyPrime,

Tagada ruumi kliima, eriti suhtelise õhuniiskuse püsiv tase. (Kliendi nõustamine on soovitatav). Kahjustatud, väikse tõmbetugevusega liimidega vanad põrandad ja ebakindlalt liimitud või naelutatud parkett, laudpõrandad, puit plokkpõrandad, industriaalparkett, samuti paralleelparkett, täispuidust parkett põrandaküttel ja puit, mis muudab niiskusesisaldust kiiresti, näiteks pöök ja vaher – nendel võib servade liimimisega probleeme tekkida.

Koostoimed

Materjalid, nagu vaipade aluskatted, mööbli jalad, rattad, parketi kinnitamiseks kasutatavad lahustibaasilised liimid - võivad põhjustada puidu pinna pehmenemist ja värvimuutust. Materjalide kogunemine pragudesse võib kahjustada puidu struktuuri ja välimust. Kokkupuude juuksevärvi või kummirehvidega võib põhjustada pinna püsivat, pöördumatut värvimuutust.

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioon, mis põhineb meie varasematel kogemustel ja teadmistel ja mida on hea arvesse võtta.